

PercoTop®

CS160

Stucco

Caratteristiche

- PercoTop® CS160 Putty Putty è uno stucco di alta qualità a base di resine poliestere insature
- Ha proprietà riempitive molto omogenee e ha un'ottima carteggiabilità, anche dopo essiccazione IR.

Prodotto

CS160 PercoTop® Putty

Attivatori

CS760 PercoTop® Activator Putty Standard Red
CS763 PercoTop® Activator Putty Slow Blue

Colore

- Beige.

Substrati

- Acciaio nudo e lamiera di alluminio.
- Acciaio zincato.
- UP-GF pulito e carteggiato (privo di distaccante).
- Primer e riempitivi polimerizzati.
- Vecchia finitura levigata.

Preparazione della superficie

Preparazione della superficie

- I substrati devono essere privi di tutti i contaminanti.
- A causa della varietà di leghe metalliche e dei processi di fabbricazione, si consiglia di eseguire una prova di adesione preliminare. Vedi scheda tecnica "Substrati Metallici - Trattamento prima della Verniciatura".
- Per substrati UP-GF:
 - a. Eliminare ogni traccia di distaccante.
 - b. Levigare.
 - c. Pulire con CS410 prima di applicare lo stucco.

Osservazioni di applicazione



- Non applicare sopra wash primer o primer1K.
- Non applicare sopra resine termoplastiche.
- Può essere usato con i seguenti primers: PercoTop® 2K HS Primer 040, PercoTop® CS381 2K Epoxy Primer e PercoTop® 2K VHS Power Primer 4000.

Valore VOC pronto all'uso (Direttiva EU 1999/13/EC)

- < 250 g/l 100:3 di peso con CS760.

Solo per uso professionale!

Preparazione del prodotto

	Rapporto di miscelazione	CS160 CS760/CS763	Peso
			100 2-3
	Durata a 20°C	2-4 minuti	
Nota		Utilizzare la quantità raccomandata di attivatore per evitare sbavature.	
Temperatura di reazione		Almeno 5 °C.	

Asciugatura

Asciugatura all'aria a 20°C	20-30 minuti.
Asciugatura IR	Onda media: 5 minuti. Onda corta: 3 minuti (al 50% di potenza).

Ri-verniciabilità

Carteggiabilità	Dopo i tempi di asciugatura sopra indicati.	
	<u>Come stucco riempitivo:</u> Pre levigatura: Post-levigatura: <u>Come stucco da rifinitura:</u> Pre-sanding: Post-sanding:	Meccanica P80. MechanicalP120-P140. Meccanica P120, levigatura umida P180. Meccanica P280, levigatura umida P320-P360.
Riveniciabilità	Da solo. Trattare i punti nudi e di stucco con i primer PercoTop® e PercoHyd®. Ricoprire con riempitivi PercoTop® e PercoHyd®.	

Osservazioni

Immagazzinamento	• Fare riferimento all'etichetta della lattina originale.
Sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso. Osservare le avvertenze precauzionali esposte sul contenitore.

Informazioni

Le informazioni qui fornite corrispondono alle nostre conoscenze in materia alla data della sua pubblicazione. Queste informazioni possono essere soggette a revisione man mano che nuove conoscenze ed esperienze diventano disponibili. I dati forniti rientrano nella normale gamma delle proprietà del prodotto e si riferiscono solo allo specifico materiale designato; questi dati potrebbero non essere validi per tale materiale utilizzato in combinazione con qualsiasi altro materiale o additivo o in qualsiasi processo, se non espressamente indicato diversamente. I dati forniti non dovrebbero essere utilizzati per stabilire limiti di specifica o utilizzati da soli come base del progetto; non intendono sostituire alcun test che potresti dover condurre per determinare da solo l'idoneità di un materiale specifico per i tuoi scopi particolari. Poiché Axalta non può anticipare tutte le variazioni nelle effettive condizioni di utilizzo finale, Axalta non fornisce garanzie e non si assume alcuna responsabilità in relazione a qualsiasi utilizzo di queste informazioni. Nulla in questa pubblicazione deve essere considerato come una licenza per operare in base o una raccomandazione per violare qualsiasi diritto di brevetto.

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti.

Copyright© 2014, Axalta Coating Systems, LLC e tutte le affiliate. Tutti i diritti riservati. Il logo Axalta, Axalta™, Axalta Coating Systems™ e tutti i prodotti contrassegnati con ™ o © sono marchi o marchi registrati di Axalta Coating Systems, LLC e dei suoi affiliati. I marchi Axalta non possono essere utilizzati in relazione a prodotti o servizi che non siano prodotti o servizi Axalta.