

PercoTop®

CS162

High Temperature Putty

Eigenschaften

- PercoTop® CS162 High Temperature Putty ist ein temperaturbeständiger 2K-Spachtel auf Basis von ungesättigten Polyester-Harzen.
- Er weist eine hohe Flexibilität und niedrige Porosität auf und kann mit Einbrenn- und Pulverlacken überlackiert werden.
- Er ist leicht schleifbar und hat eine lange Topfzeit.

Produkt

CS162 PercoTop® High Temperature Putty

Härter

CS762 PercoTop® Activator High Temperature
(schwarz, läuft Anfang 2015 aus)

CHP-Härter-Paste Gelbe Paste (Artikelnummer 1250087197)
Beide Härter sind gegeneinander gleichwertig austauschbar.

Farbton

- Grau.

Untergrund

- Blankes Stahl- und Aluminium-Blech.
- Trennmittelfreie, gereinigte und geschliffene UP-GF.

Vorbereitung der Untergründe

Vorbereitung der Untergründe



- Die Untergründe müssen verschmutzungsfrei sein.
- Aufgrund der Vielzahl von Legierungen und Herstellverfahren bei Metallen wird ein vorprüfender Haftungstest empfohlen. Siehe Merkblatt "Metallische Werkstoffe und deren Vorbehandlung zur Beschichtung".
- Bei UP-GF Untergründen:
 - a. Trennmittelreste beseitigen.
 - b. Anschleifen.
 - c. Vor der Überarbeitung mit Spachtel mit CS410 reinigen.

Verarbeitungshinweise

- Nicht auf Wash Primern oder 1K-Grundierungen auftragen.
- Nicht auf thermoplastischen Bindemitteln auftragen.
- Kann mit den folgenden Grundierungen eingesetzt werden: PercoTop® 2K HS Primer 040, PercoTop® CS381 2K Epoxy Primer und PercoTop® 2K VHS Power Primer 4000.

Nur für den professionellen Gebrauch!

Produktvorbereitung

	Mischungsverhältnis CS162 Schwarze oder gelbe Härterpaste.	Gewicht
		100 2
	Topfzeit bei 20°C	30-40 Minuten
Reaktionstemperatur		Mindestens 15°C.

Trocknung

Lufttrocknung bei 20°C	2 - 3 Stunden
Forcierte Trocknung	Abluftzeit: 10-15 Minuten (in Abhängigkeit von der Schichtdicke).
Trockenzeit	10-15 Minuten
Trocknungstemperatur	80°C Objekttemperatur

Überlackierbarkeit

Schleifbarkeit	Im Anschluss an die vorgenannten Trocknungszeiten.	
	Als Füllspachtel: Vorschleiff: Nachschleiff:	Mechanisch/trocken mit P120. Mechanisch/trocken mit P280.
Überlackierbarkeit	Mit sich selbst. Blanke Stellen und Spachtelflecken mit PercoTop® und PercoHyd® Primern grundieren. Mit PercoTop® und PercoHyd® Füllern überarbeiten.	

Hinweis

Lagerbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> Siehe Etikettierung auf dem Originalgebinde.
-------------------------	--

Sicherheit Das Sicherheitsdatenblatt vor der Verarbeitung durchlesen. Die Warnhinweise auf der Verpackung beachten.
--

Information

Die hierin enthaltenen Informationen entsprechen unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Diese Informationen müssen überarbeitet werden, sofern neue Erkenntnisse und Erfahrungen zur Verfügung stehen. Die genannten Daten sind im Rahmen der normalen Produkteigenschaften zu sehen und beziehen sich ausschließlich auf das speziell genannte Material; diese Daten gelten nicht für Material, das in Verbindung mit irgendeinem anderen Material, Additiv oder in irgendeinem anderen Verarbeitungsprozess eingesetzt wird, der nicht ausdrücklich angezeigt ist. Die vorgegebenen Daten sollten nicht als festgeschriebene Spezifikationsgrenzen gesehen werden oder alleine als Basis für die Verarbeitung stehen; sie sind nicht dafür gedacht, jegliche Art von Test oder Probe, die erforderlich sind, um festzustellen, ob das spezielle Material für den speziellen Einsatzzweck geeignet ist, zu ersetzen. Da Axalta nicht alle Variationen der aktuellen Bedingungen am Verarbeitungsort kennt übernimmt Axalta keine Garantie und Verantwortung in Verbindung mit jeglichem Umgang mit diesen Informationen. Keine Aussage dieser Publikation ist als Lizenz unter der gearbeitet wird zu betrachten oder als Empfehlung um gegen irgendwelche Patentrechte zu verstoßen.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Ausgaben.

Copyright© 2014, Axalta Coating Systems, LLC und alle Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Das Axalta Logo, Axalta™, Axalta Coating Systems™ und alle Produkte, die mit ™ gekennzeichnet sind oder ® sind Marken oder eingetragene Markenzeichen der Axalta Coating Systems, LLC und ihrer Tochtergesellschaften. Axalta Markenzeichen sollten nicht in Verbindung mit irgendeinem Produkt und Service verwendet werden, die kein Axalta Produkt oder Service sind.