

PercoTop®

CS162

High Temperature Putty

Eigenschappen

- PercoTop® CS162 High Temperature Putty is een hoge temperatuur 2K plamuur gebaseerd op onverzadigd polyesterhars.
- CS162 vertoont hoge flexibiliteit en lage porositeit en kan gebruikt worden onder moffel- en poederlakken.
- Het is gemakkelijk schuurbaar en heeft een lange verwerkingstijd.

Product

CS162 PercoTop® High Temperature Putty

Verharders

CS762 PercoTop® Activator High Temperature (zwart, wordt begin 2015 afgeschaft)
 CHP VERHARDER-PASTA Gele pap (artikelnummer 1250087197)
Beide verharders zijn onderling vervangbaar.

Kleur

- Grijs.

Ondergronden

- Blanke staal en aluminiumplaat.
- Mallossingsmiddelvrij, gereinigd en geschuurd UP-GF.

Vorbereitung ondergrond

Vorbereitung ondergrond

- De ondergronden moeten vrij zijn van alle onzuiverheden.
- Vanwege de diversiteit in metalen legeringen en fabrieksprocessen, wordt het aanbevolen om voorafgaand een hechtingstest uit te voeren. Zie informatieblad: "Metallic ondergronden - Behandeling voor Spuiten".
- Bij UP-GF ondergronden:
 - a. Alle resten van mallossingsmiddelen verwijderen.
 - b. Ruw schuren.
 - c. Met CS410 reinigen voor het opbrengen van het plamuur.

Toepassing - opmerkingen

- Niet gebruiken over wash primers en 1K primers.
- Niet over thermoplastische harsen gebruiken.
- Kan gebruikt worden met de volgende primers: PercoTop® 2K HS Primer 040, PercoTop® CS381 2K Epoxy Primer en PercoTop® 2K VHS Power Primer 4000.

Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik!



Technical Data Sheet

PercoTop®

CS162 High Temperature Putty



Aanmaken product

	Meng- verhouding	CS162 Zwarte of gele verharderpap.	Gewicht
			100 2
	Houdbaarheid bij 20°C	30-40 minuten	
Reactietemperatuur:		Ten minste 15 °C	

Droging

Luchtdrogen	2-3 uren
Geforceerd drogen	Uitdamp tijd: 10-15 minuten (afhankelijk van de laagdikte)
Droogtijd	10-15 minuten
Droogtemperatuur	80°C materiaaltemperatuur

Overspuitbaarheid

Schuurbaarheid	Na de genoemde droogtijd.	
	<u>Als vullende plamuur:</u> Voorschuren Naschuren:	Mechanisch met P120. Mechanisch met P280.
Overspuitbaarheid	Met zichzelf. Delen blank metaal en plamurdelen met PercoTop® primers behandelen. Overspuiten met PercoTop® and PercoHyd® fillers.	

Opmerkingen

Opslag voorwaarden	• Zie etiket op de originele verpakking.
---------------------------	--

Veiligheid
Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht, vermeld op de verpakking.

Informatie

Deze informatie stemt overeen met onze kennis van het onderwerp op het moment van publicatie. Deze informatie kan worden bijgewerkt indien nieuwe kennis of ervaring wordt opgedaan. De verstrekte informatie valt binnen de gebruikelijke producteigenschappen en heeft uitsluitend betrekking op het specifiek aangeduide product. De informatie is wellicht niet correct voor dit product in zoverre het wordt gebruikt in combinatie met andere producten of toevoegingen, tenzij dit specifiek is aangegeven. De verstrekte informatie valt binnen de gebruikelijke producteigenschappen en heeft uitsluitend betrekking op het specifiek aangeduide product. De informatie is wellicht niet correct voor dit product in zoverre het wordt gebruikt in combinatie met andere producten of toevoegingen, tenzij dit specifiek is aangegeven. Aangezien Axalta niet kan anticiperen op alle mogelijke gebruiksomstandigheden, geeft Axalta geen enkele garantie en aanvaardt het geen enkele aansprakelijkheid in verband met eender welk gebruik van deze informatie. Niets in deze publicatie dient te worden beschouwd als een licentie of een aanbeveling om eender welk octrooirecht te schenden.

Dit Technisch Informatieblad vervangt alle vorige uitgaven.

Copyright© 2014, Axalta Coating Systems, LLC en alle filialen. Alle rechten voorbehouden. Het Axalta logo, Axalta™, Axalta Coating Systems en alle producten aangeduid met ™ of ® zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Axalta Coating Systems, LLC en andere filialen. Axalta handelsmerken mogen niet in verband worden gebracht met producten of diensten dewelke niet tot de Axalta diensten of producten behoren.