



# PercoTop®

CS165

Thixoflex Putty

## Eigenschappen

- PercoTop® CS165 Thixoflex Putty is een veelzijdige 2K plamuur gebaseerd op onverzadigd polyesterhars.
- Geeft een glad oppervlak, lage porositeit en hoge weerstand tegen zakkers.
- Gemakkelijk schuurbaar.

## Product

CS165 PercoTop® Thixoflex Putty

## Verharder

CS760 PercoTop® Activator Putty Standard Red

## Kleur

- Beige

## Ondergronden

- Blanke staal en aluminiumplaat.
- Mallossingsmiddelvrij, gereinigd en geschuurd UP-GF.

## Vorbereiding ondergrond

### Vorbereiding ondergrond

- De ondergronden moeten vrij zijn van alle onzuiverheden.
- Vanwege de diversiteit in metalen legeringen en fabrieksprocessen, wordt het aanbevolen om voorafgaand een hechtingstest uit te voeren. Zie informatieblad: "Metallic ondergronden - Behandeling voor Spuiten".
- Bij UP-GF ondergronden:
  - a. Alle resten van mallossingsmiddelen verwijderen.
  - b. Ruw schuren.
  - c. Met CS410 reinigen voor het opbrengen van het plamuur.

### Toepassing - opmerkingen



- Niet gebruiken over wash primers en 1K primers.
- Niet over thermoplastische harsen gebruiken.
- Kan gebruikt worden met de volgende primers: PercoTop® 2K HS Primer 040, PercoTop® CS381 2K Epoxy Primer en PercoTop® 2K VHS Power Primer 4000.

### VOS waarde gebruiksklaar (EU Richtlijn 1999/13/EC)

- < 250 g/l 100:3 op gewicht met CS760.

**Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik!**

## Aanmaken product

	<b>Meng- verhouding</b>  CS165 CS760	Gewicht
		100 2-3
	<b>Houdbaarheid bij 20°C</b>	3-5 minuten
<b>Opmerking</b>		Gebruik de aanbevolen hoeveelheid verharder om doorbloeden te voorkomen.
<b>Reactietemperatuur:</b>		Ten minste 5 °C

## Droging

<b>Luchtdrogen</b>	20-30 minuten
<b>IR Droging</b>	Middengolven: 5 minuten. Korte golven: 3 minuten (bij 50 % vermogen).

## Overspuitbaarheid

<b>Schuurbaarheid</b>	Na de genoemde droogtijd.	
	<u>Als vullende plamuur:</u> Voorschuren Naschuren: <u>Als eindplamuur</u> Voorschuren Naschuren:	Mechanisch met P80. Mechanisch met P120-P140.  Mechanisch met P120, nat met P180. Mechanisch met P280, nat met P320-P360.
<b>Overspuitbaarheid</b>	Met zichzelf. Delen blank metaal en plamuurdelen met PercoTop® en PercoHyd® primers behandelen. Overspuiten met PercoTop® and PercoHyd® fillers.	

## Opmerkingen

<b>Opslag voorwaarden</b>	• Zie etiket op de originele verpakking.
---------------------------	--

<b>Veiligheid</b> Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht, vermeld op de verpakking.
---

### Informatie

Deze informatie stemt overeen met onze kennis van het onderwerp op het moment van publicatie. Deze informatie kan worden bijgewerkt indien nieuwe kennis of ervaring wordt opgedaan. De verstrekte informatie valt binnen de gebruikelijke producteigenschappen en heeft uitsluitend betrekking op het specifiek aangeduide product. De informatie is wellicht niet correct voor dit product in zoverre het wordt gebruikt in combinatie met andere producten of toevoegingen, tenzij dit specifiek is aangegeven. De verstrekte informatie valt binnen de gebruikelijke producteigenschappen en heeft uitsluitend betrekking op het specifiek aangeduide product. De informatie is wellicht niet correct voor dit product in zoverre het wordt gebruikt in combinatie met andere producten of toevoegingen, tenzij dit specifiek is aangegeven. Aangezien Axalta niet kan anticiperen op alle mogelijke gebruiksomstandigheden, geeft Axalta geen enkele garantie en aanvaardt het geen enkele aansprakelijkheid in verband met eender welk gebruik van deze informatie. Niets in deze publicatie dient te worden beschouwd als een licentie of een aanbeveling om eender welk octrooirecht te schenden.

Dit Technisch Informatieblad vervangt alle vorige uitgaven.

Copyright© 2014, Axalta Coating Systems, LLC en alle filialen. Alle rechten voorbehouden. Het Axalta logo, Axalta™, Axalta Coating Systems en alle producten aangeduid met ™ of ® zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Axalta Coating Systems, LLC en andere filialen. Axalta handelsmerken mogen niet in verband worden gebracht met producten of diensten dewelke niet tot de Axalta diensten of producten behoren.