

## Audurra™ Lackierfolie HDPE

### ABDECKPRODUKTE

#### Beschreibung:

Die gute Schneidbarkeit und das elektrostatische Haften der Audurra HDPE Lackierfolie (Polyethylen transparent) beschleunigen die Arbeitsschritte und sind Voraussetzung für sicheres und genaues Abdecken. Dank ihrer Hitzebeständigkeit bis zu 110°C kann die Audurra HDPE Lackierfolie auch beim Einsatz von IR-Trocknern verwendet werden. Wichtig: Das Fahrzeug muss beim Abdecken trocken sein! Mit der farbhaftenden Audurra HDPE Lackierfolie ist Durchschlagen von Lack und Wasser ausgeschlossen.



#### Erhältlich in:

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessung
D15352433	Audurra™ Lackierfolie HDPE	4 m x 150 m

#### Kompatibel mit:

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Verpackung
D15352436	Audurra mobile Halterung für Folienspenderkartons	1 Stück
D15352432	Audurra Folienmesser	1 Beutel = 5 Stück

## Audurra™ Lackierfolie HDPE

### ABDECKPRODUKTE

#### Eigenschaften:

Eigenschaften	Messwert & Einheit	Messmethode
Dichte	0,95 g / cm <sup>3</sup>	in Anlehnung an DIN EN 1183
Dicke	8 µm	in Anlehnung an GPA (Thickness-profile)
Zugfestigkeit <i>längs</i>	70 N / mm <sup>2</sup>	in Anlehnung an ASTM D 882
Zugfestigkeit <i>quer</i>	28 N / mm <sup>2</sup>	in Anlehnung an ASTM D 882
Bruchdehnung <i>längs</i>	422 %	in Anlehnung an ASTM D 882
Bruchdehnung <i>quer</i>	893 %	in Anlehnung an ASTM D 882
Fallbolzenprüfung / Dart Drop	3,45 g/µm	in Anlehnung an ASTM 1709-91
Abmessung	4 m x 150 m	

#### Lagerungshinweise:

Lagerzeit: 12 Monate ab Lieferdatum. Die Lagertemperatur sollte zwischen + 20° C / ± 10° C liegen und die relative Luftfeuchtigkeit bei 30 – 90% liegen. Die Lagerung erfolgt in geschlossenen Räumen. Eine Einwirkung von UV-Strahlung ist zu vermeiden.

Diese technische Information erfolgt nach bestem Wissen und unserem derzeitigen Kenntnisstand. Die aufgeführten Richtwerte sind Mittelwerte und stellen keine garantierte Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Diese Erklärung beschränkt sich auf das Material, wie es den Hersteller verlässt und umfasst nicht die gegebenenfalls durch nachfolgende Verarbeitungsschritte und/oder Handlungsschritte vorgenommenen Veränderungen.