

Audurra™ HDPE Maskeleme Filmi

MASKELEME

Açıklama:

Kolay kesilebilir ve statik olarak yapışabilir Audurra HDPE Maskeleme Filmi mükemmel örtü için çalışmalarınızı hızlandırır ve şartları güvenli kılar. 110°C'ye kadar ısı dayanımı sayesinde kızılötesi kurutucular ile kullanılabilir. Araç maskeleme öncesi kurutulmuş olmalıdır. Su ve solvent bazlı boya ayrımı yoktur.



Mevcut Ürünler:

Ürün Kodu	Açıklama	Boyut
D15352433	Audurra™ HDPE Maskeleme Filmi	4 m x 150 m

Uyumlu Ürünler:

Ürün Kodu	Açıklama	Ambalaj
D15352436	Audurra Maskeleme Filmi İçin Taşınabilir Dispenser	1 adet
D15352432	Audurra Film Makası	1 deste = 5 adet

Audurra™ HDPE Maskeleme Filmi**MASKELEME****Özellikler:**

Özellik	Değer & Ölçü Birimi	Ölçüm Yöntemi
Yoğunluk	0,95 g / cm ³	DIN EN 1183
Kalınlık	8 µm	GPA (Kalınlık-Profil)
Çekme Dayanımı <i>makine yönü</i>	70 N / mm ²	ASTM D 882
Çekme Dayanımı <i>çapraz yöne</i>	28 N / mm ²	ASTM D 882
Kopma Uzaması <i>makine yönü</i>	422 %	ASTM D 882
Kopma Uzaması <i>çapraz yöne</i>	893 %	ASTM D 882
Darbe Testi (Dart Drop)	3,45 g/µm	ASTM 1709-91
Boyut ve Dizayn	4 m x 150 m	

Depolama Uyarıları:

Depolama ömrü, teslim tarihinden itibaren 12 aydır. Depolama sıcaklığını + 20° C / ± 10° C arasında ve bağıl nemi 30 – 90% arasında tutun.

Kapalı alanda depolayın. Ürünün UV ışınlarına maruz kalmasından kaçınınız.

Bu föydeki tüm teknik veriler, şirketimizin bugün sahip olduğu bilgileri yansıtır. Yukarıdaki standartlar ortalama değerlerdir ve kişisel kullanımı garanti etmez. Bu beyan malzeme ile sınırlıdır; üretici, sevkiyat sonrası ambalajı açılmış ürünler ve/veya meydana gelebilecek muhtemel değişim ve dönüşümler hakkında sorumluluk kabul etmez.