

## Audurra™ Premium Pellicola per mascheratura

### MASCHERATURA

#### Descrizione:

La buona capacità di taglio e l'adesione elettrostatica della lamina di mascheratura Audurra Premium (po- litene trasparente) accelerano le fasi di lavorazione e sono un prerequisito per una copertura sicura e precisa. Grazie alla sua resistenza termica fino a 110°C, può essere utilizzata anche con l'essiccazione a infrarossi. Importante: assenza di macchie di umidità residua sul veicolo, assenza di residui di vernice e acqua.



#### Disponibile in:

Codice articolo	Descrizione	Dimensione
D15352434	Audurra™ Premium Pellicola per Mascheratura	4 m x 120 m
D15366258	Audurra™ Premium Telo per Mascheratura	6 m x 80 m

#### In abbinamento a:

Codice articolo	Descrizione articolo	Unità di imballaggio
D15352436	Audurra Supporto Mobile per Telo da Mascheratura	1 pezzo
D15352432	Audurra Taglierino	1 confezione = 5 pezzi

## Audurra™ Telo per Mascheratura Premium

### MASCHERATURA

#### Caratteristiche:

Caratteristica	Valore & unità di misura	Metodo di misurazione
Densità	~ 1,04 g / cm <sup>3</sup>	secondo DIN EN 1183
Spessore	11 µm	secondo GPA (spessore profilo)
Resistenza alla trazione <i>Direzione macchina</i>	>30 N / mm <sup>2</sup>	secondo ASTM D 882
Resistenza alla trazione <i>direzione trasversale</i>	>20 N / mm <sup>2</sup>	secondo ASTM D 882
Allungamento a rottura <i>direzione macchina</i>	>150 %	secondo ASTM D 882
Allungamento a rottura <i>direzione trasversale</i>	>300 %	secondo ASTM D 882
Test resintenza all'impatto	>3,5 g/µm	secondo ASTM 1709-91
Dimensione e Design	4 m x 120 m o 6 m x 80 m	

#### Osservazioni sulla conservazione:

Il periodo di conservazione è di 12 mesi dalla data di consegna. Mantenere la temperatura di conservazione tra + 20° C / ± 10° C e l'umidità relativa del 30-90%.

Conservare in locali chiusi. Evitare l'esposizione ai raggi UV.

Queste informazioni tecniche sono state fornite al meglio delle nostre conoscenze. Gli standard sovracitati sono valori medi e non garantiscono garanzia di proprietà speciali. Questa affermazione è limitata al materiale, nel momento in cui lascia il produttore e non include possibili modifiche mediante conversione e/o gestione dopo la spedizione.