



DOLPHIN SPEED GLAZE

BAGDOLSG/1

Versione: 4.0

Data di emissione: 23/06/2018 Data di revisione: 22/03/2020 Sostituisce: 07/01/2020



DRIVING SURFACE PERFECTION







SCHEDA TECNICA

DOLPHIN SPEED GLAZE è uno stucco da finitura avanzato, leggero e a indurimento ultrarapido, formulato appositamente per riparare graffi, scheggiature e fori di spillo. La sua formulazione autolivellante indurisce fino a 3 volte più velocemente rispetto allo standard. Ideale per correggere le imperfezioni minori come fori di spillo, graffi e scheggiature.




- Carteggiatura senza sforzo per una finitura ultra-fine.
- Impermeabile ai solventi.

Prodotto	Codice	Formato	Scadenza
DOLPHIN SPEED GLAZE	BAGDOLSG/1	Sacchetto da 440 ml	5 anni

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

 FOR PPE RECOMMENDATIONS REFER TO SDS	IMPORTANTE: SOLO PER USO PROFESSIONALE. Prima dell'uso, leggere le istruzioni complete. Questo prodotto contiene materiali pericolosi e pertanto è necessario utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale adeguati. Leggere l'etichetta e consultare la scheda di sicurezza per le istruzioni complete sulla manipolazione e le informazioni sulla protezione individuale.														
Preparazione della superficie 	Substrato Acciaio nudo Alluminio Zincato Vernice originale Fibra di vetro/vetroresina, SMC Stucco poliestere	Sgrassatore Sgrassatore a base solvente SYSTEM 20 Sgrassatore a base solvente SYSTEM 20 Sgrassatore a base solvente SYSTEM 20 Sgrassatore a base solvente SYSTEM 20 Sgrassatore a base acqua SYSTEM 20 Sgrassatore a base acqua SYSTEM 20	Abrasioni P80 P180 P180 P180 P180 P80 - P180												
Applicazione 	Rapporto di miscelazione (indurente BPO): <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>10 °C</th> <th>20 °C</th> <th>30 °C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempo di applicazione gel:</td> <td>6 - 7 minuti</td> <td>4 - 6 minuti</td> <td>4 - 5 minuti</td> </tr> <tr> <td>Carteggiabile dopo:</td> <td>10 - 15 minuti</td> <td>6 - 8 minuti</td> <td>6 - 8 minuti</td> </tr> </tbody> </table> Profondità massima di riempimento 1 - 2 mm Asciugatura a infrarossi: 50 - 80 cm, 80 °C, 5 minuti Mescolare accuratamente utilizzando un'apposita paletta per la miscelazione Onion Board. Seguire attentamente il rapporto di miscelazione. Non applicare il catalizzatore in quantità eccessiva o insufficiente. Applicare con un'azione di pressatura per ridurre l'intrappolamento d'aria. Sconsigliato per le applicazioni al di sotto di 5 °C.				10 °C	20 °C	30 °C	Tempo di applicazione gel:	6 - 7 minuti	4 - 6 minuti	4 - 5 minuti	Carteggiabile dopo:	10 - 15 minuti	6 - 8 minuti	6 - 8 minuti
	10 °C	20 °C	30 °C												
Tempo di applicazione gel:	6 - 7 minuti	4 - 6 minuti	4 - 5 minuti												
Carteggiabile dopo:	10 - 15 minuti	6 - 8 minuti	6 - 8 minuti												
Carteggiatura 	Carteggiatura iniziale P180 Carteggiatura finale P180 - P240 U-POL consiglia di usare la guida alla carteggiatura a secco spray GUIDE #7 durante il processo di carteggiatura per identificare meglio le imperfezioni della superficie.														
Sovraverniciatura 	Una volta carteggiata, è possibile applicare una sovraverniciatura al prodotto utilizzando la maggior parte dei sistemi di vernice a base di acqua/solvente. Per ottenere una superficie perfetta per il colore desiderato, U-POL consiglia l'utilizzo di un primer SYSTEM 20.														

INFORMAZIONI TECNICHE

Proprietà fisiche 	Aspetto Liquido Colore Azzurro Densità 1,225 (1,2 - 1,25) g/cm ³		
Informazioni COV 	Categoria COV Stucco per carrozzeria/stopper, categoria di prodotto IIB(b), limite massimo 250 g/l Il contenuto di COV di questo prodotto come ricevuto è 193 g/l. Il contenuto di COV previsto per questo prodotto pronto all'uso è 100 g/litro.		
Conservazione 	Temperatura di conservazione consigliata < 25 °C Conservare in un luogo ben ventilato. Mantenere al fresco. Tenere il contenitore ben chiuso. Conservare in un luogo protetto. Conservare esclusivamente nel contenitore originale.		



DOLPHIN SPEED GLAZE

BAGDOLSG/1

Versione: 4.0

Data di emissione: 23/06/2018 Data di revisione: 22/03/2020 Sostituisce: 07/01/2020



DRIVING SURFACE PERFECTION

SCHEDA TECNICA

Prodotti associati



Prodotto

Paletta per la miscelazione Onion Board
 Applicatore U-POL
 Sgrassatore a base acqua SYSTEM 20
 Sgrassatore rapido a base solvente SYSTEM 20
 Sgrassatore lento a base solvente SYSTEM 20
 Sgrassatore lento a base solvente SYSTEM 20
 Sgrassatore spray a base solvente WIPE #6

Codice

ON/1
 APL/1
 S2000/5
 S2001/5
 S2002/1
 S2002/5
 WIPE/AL

Formato

100 strati
 Confezione da 20
 Contenitore da 5 L
 Bidone da 5 L
 Bidone da 1 L
 Bidone da 5 L
 Spray 450 ml

Guida alla carteggiatura a secco spray GUIDE #7
 Salviette professionali MAXIMUM senza solventi e senza lanugine
 Panni catturapolvere MAXIMUM
 Panni catturapolvere MAXIMUM
 Maschere premium MAXIMUM
 Tuta per pittura MAXIMUM
 Tuta per pittura MAXIMUM
 Tuta per pittura MAXIMUM
 Tuta per pittura MAXIMUM
 Tuta per pittura MAXIMUM
 Dischi di carta abrasiva in lattice MAXIMUM P80
 Dischi di carta abrasiva in lattice MAXIMUM P120
 Dischi di carta abrasiva in lattice MAXIMUM P150
 Dischi di carta abrasiva in lattice MAXIMUM P180
 Dischi di carta abrasiva in lattice MAXIMUM P240

GUIDE/AL
 MWPP/350
 TRAG/10
 TRAG/50
 RESPV
 COPERTURA/M
 COPERTURA/L
 COPERTURA/XL
 COPERTURA/XXL
 COPERTURA/XXXL
 ABD7/VP80
 ABD7/VP120
 ABD7/VP150
 ABD7/VP180
 ABD7/VP240

Spray 450 ml
 Confezione da 100
 Confezione da 10
 Confezione da 50
 Confezione da 1
 Confezione da 1
 Confezione da 1
 Confezione da 1
 Confezione da 1
 Confezione da 100
 Confezione da 100
 Confezione da 100
 Confezione da 100
 Confezione da 100

U-POL declina ogni responsabilità qualora l'utente non indossi i dispositivi di protezione individuale consigliati. I dati sopraelencati hanno mero scopo informativo e possono essere modificati senza preavviso. È responsabilità dell'Acquirente garantire l'idoneità dei prodotti per l'uso, nonché verificare che le informazioni siano aggiornate. L'uso consigliato dei nostri prodotti e la metodologia di applicazione descritta nelle schede tecniche si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza. Tali schede informative sono disponibili presso il proprio fornitore locale o sul sito web di U-POL, all'indirizzo WWW.U-POL.COM. U-POL non è responsabile per i risultati ottenuti da terzi, i cui metodi di applicazione non sono sotto il suo controllo, pertanto U-POL non è responsabile per danni consequenziali o incidentali, inclusa la perdita di profitti. U-POL non è responsabile dell'uso improprio o dell'abuso dei propri prodotti e nessuna garanzia di applicazione è espressa o implicita.

Per ulteriore assistenza tecnica, si prega di contattare il dipartimento tecnico di U-POL all'indirizzo technicalsupport@u-pol.com

U-POL Limited
 Denington Road
 NN8 2QH Wellingborough - Regno Unito
 T44 (0) 1933 230310
technicalsupport@u-pol.com - www.u-pol.com

U-POL Paesi Bassi B.V.
 Hoorgoordreef 15
 1101BA Amsterdam - Paesi Bassi
 T +31 20 240 2216
technicalsupport@u-pol.com - www.u-pol.com