



### SCHEDA TECNICA

Stucco bicomponente carteggiabile in vetroresina che sostituisce i prodotti a fibre lunghe e corte. Ideale per la riempitura di buchi, fornisce inoltre un rivestimento in vetroresina duro e resistente.

- Resistente all'acqua.
- Può essere carteggiato e modellato una volta asciutto.
- Facile da coprire con uno stucco standard e può essere sovraverniciato direttamente.

#### Uso tipico

Per la riempitura di buchi e ruggine opportunamente preparati su acciaio e vetroresina



### GUIDA ALL'APPLICAZIONE

#### Strumenti richiesti



Paletta per la miscelazione dei materiali Onion Board, applicatore U-POL, sgrassatori SYSTEM 20, abrasivi MAXIMUM, maschere MAXIMUM premium, tuta per pittura MAXIMUM

#### Preparazione della superficie



	Sgrassatore	Abrasioni
<b>Acciaio nudo</b>	Sgrassatori a base solvente rapido S2001 / lento S2002	P80
<b>Vernice originale</b>	Sgrassatori a base solvente rapido S2001 / lento S2002	P180
<b>Vetroresina</b>	Sgrassatore a base acqua S2000	P180
<b>Alluminio</b>	Sgrassatori a base solvente rapido S2001 / lento S2002	P180

Lo stucco FIBRAL ha una superba adesione a tutti i substrati elencati sopra.

Per i migliori risultati, è fondamentale una buona preparazione.

Pulire e sgrassare rimuovendo lo sporco, l'olio, il grasso e la cera usando soluzioni per la pulizia come gli sgrassatori SYSTEM 20 di U-POL.

Carteggiare con carta vetrata come indicato sopra per ogni rispettivo substrato. Pulire nuovamente, asciugare e sgrassare il substrato carteggiato pronto per l'applicazione.

#### Applicazione



	10 °C	20 °C	30 °C
<b>Rapporto di miscelazione (indurente BPO):</b>	4%	3%	2%
<b>Tempo di applicazione gel:</b>	7 - 8 minuti	5 - 6 minuti	4 - 5 minuti
<b>Carteggiabile dopo:</b>	20 minuti	15 - 20 minuti	15 minuti
<b>Profondità massima di riempimento</b>	4 - 7 mm		
<b>Asciugatura a infrarossi:</b>	La tecnologia della resina non è adatta all'asciugatura IR.		

Mescolare accuratamente utilizzando un'apposita paletta per la miscelazione Onion Board. Seguire attentamente il rapporto di miscelazione. Non applicare il catalizzatore in quantità eccessiva o insufficiente. Applicare con un'azione di pressatura per ridurre l'intrappolamento d'aria. Sconsigliato per applicazioni al di sotto di 5 °C.

#### Carteggiatura



<b>Carteggiatura iniziale</b>	P80 - P120
<b>Carteggiatura finale</b>	P180

Per riempire le imperfezioni come fori di spillo e graffi prima della verniciatura, è possibile utilizzare uno stucco per la finitura di U-POL come DOLPHIN GLAZE.

#### Sovraverniciatura



Per ottenere una superficie perfetta per il colore desiderato, U-POL consiglia l'utilizzo di un primer SYSTEM 20.

### INFORMAZIONI TECNICHE



### SCHEDA TECNICA

#### Proprietà fisiche



<b>Aspetto</b>	Fibroso, pasta
<b>Colore</b>	Giallo
<b>Densità</b>	≈ 1,43 (1,41 - 1,45) g/cm <sup>3</sup>

#### Informazioni COV



**Marcatura etichetta COV EU** 2004/42/II(b)(250)100 g/l

*Il limite per i COV previsti dalla Direttiva Europea per questo prodotto (categoria: IIBb) pronto all'uso è 250 g/l. Il contenuto di COV di questo prodotto come ricevuto è 359 g/l. Il limite di contenuto di COV previsto per questo prodotto pronto all'uso è 100 g/litro.*

#### Scadenza e conservazione



Codice	Formato	Scadenza	Sistema di codifica dei lotti
FIB/BL	Sacchetto da 1 L	2 anni	C
FIB/BM	Sacchetto da 600 ml	2 anni	C
FIB/2	Barattolo da 1,1 L	4 anni	C
DIS/FIB	Erogatore 1,28 L	2 anni	C

- A** Data di fabbricazione, codice di lotto univoco a 5 cifre e data di scadenza stampati sulla base del barattolo.
- B** Data di fabbricazione e/o codice di lotto a 5 cifre stampati sulla base del barattolo o su un'etichetta adesiva sulla confezione del kit, ad es. 93822 = 2019, settimana 38, lotto 22
- C** Data di fabbricazione e codice di lotto univoco a 5 cifre stampati sulla base del barattolo o su un'etichetta adesiva.
- D** Data di fabbricazione e codice di lotto univoco a 5 cifre stampati sul barattolo.
- E** Data di fabbricazione e codice di lotto univoco a 7 cifre stampati sul coperchio.
- F** Data di fabbricazione e codice di lotto univoco a 6 cifre stampati sulla confezione.
- G** Data di fabbricazione e codice di lotto univoco a 4 cifre stampati sulla base del barattolo.
- H** Data di fabbricazione e numero di lotto incorporati nel codice a 8 cifre; ad esempio 18071234 = (18) 2018, (07) luglio, numero di lotto 1234
- I** Data di fabbricazione stampata sul barattolo.
- J** Data e ora di fabbricazione stampate sul collo della bomboletta spray.
- K** Data di fabbricazione e peso della confezione in rilievo sul sigillo; ad es. 40G 110717
- L** Codice di lotto univoco a 5 cifre stampato sulla confezione o sull'etichetta adesiva o in rilievo sul sigillo. Per la data di fabbricazione, si prega di indicare tale codice a [technicalsupport@u-pol.com](mailto:technicalsupport@u-pol.com).
- M** Codice di lotto univoco a 5 cifre seguito dal peso stampato sul tubetto; ad es. 17149GR78 = numero di lotto 17149GR, peso 78 g. Per la data di fabbricazione si prega di indicare tale codice a [technicalsupport@u-pol.com](mailto:technicalsupport@u-pol.com).
- N** Data di riempimento e codice di lotto univoco a 7 cifre stampati sull'etichetta adesiva.
- O** Numero di lotto che termina con un codice univoco di 5 cifre stampato sulla confezione. Per la data di fabbricazione, si prega di indicare tale codice a [technicalsupport@u-pol.com](mailto:technicalsupport@u-pol.com).
- P** Data di fabbricazione e codice di lotto univoco a 5 cifre della base spray stampati sulla base del barattolo; ad es. 93822 = 2019, settimana 38, lotto 22
- Q** Data di fabbricazione e codice di lotto univoco a 5-8 cifre stampati sulla base del barattolo.

**Temperatura di conservazione consigliata** 5 °C - 25 °C

Conservare in un luogo protetto. Conservare in un luogo ben ventilato. Mantenere al fresco.  
Conservare esclusivamente nel contenitore originale.

*Per qualsiasi informazione aggiuntiva si prega di contattare [technicalsupport@u-pol.com](mailto:technicalsupport@u-pol.com) per assistenza.*

### IMPORTANTE: SOLO PER USO PROFESSIONALE. Prima dell'uso, leggere le istruzioni complete.

*Questo prodotto contiene materiali pericolosi e pertanto è necessario utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale adeguati. Leggere l'etichetta e consultare la scheda di sicurezza per le istruzioni complete sulla manipolazione e le informazioni sulla protezione individuale. U-POL declina ogni responsabilità qualora l'utente non indossi i dispositivi di protezione individuale consigliati. I dati sopraelencati hanno mero scopo informativo e possono essere modificati senza preavviso. È responsabilità dell'Acquirente garantire l'idoneità dei prodotti per l'uso, nonché verificare che le informazioni siano aggiornate. L'uso consigliato dei nostri prodotti e la metodologia di applicazione descritta nelle schede tecniche si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza. Tali schede informative sono disponibili presso il proprio fornitore locale o sul sito web di U-POL, all'indirizzo [WWW.U-POL.COM](http://WWW.U-POL.COM). U-POL non è responsabile per i risultati ottenuti da terzi, i cui metodi di applicazione non sono sotto il suo controllo, pertanto U-POL non è responsabile per danni consequenziali o incidentali, inclusa la perdita di profitti.*