



DRIVING SURFACE PERFECTION™

SCHEDA DATI TECNICI

Versione: 3.0

GRIP#4

PROMOTORE DI ADESIONE

DESCRIZIONE

Un promotore di adesione universale pronto all'uso per vernici, adesivi e sigillanti. Ideale per tutte le superfici della carrozzeria, come plastica, alluminio, vetroresina, superfici galvanizzate e verniciate. Elimina la necessità di carteggiare le superfici nelle aree difficili da accedere.

- Spruzzi piatti, non richiede la carteggiatura
- È possibile usare la maggior parte dei sistemi di verniciatura a base acquosa o solvente per applicare la sovraverniciatura
- Aiuta a prevenire il sollevamento nelle aree difficili da carteggiare

DATI TECNICI



Substrati

- Direttamente su metallo
- Alluminio
- SMC
- Materiali cataforetici leggermente carteggiati
- Superfici preparate con vernici OEM
- Zincato
- Fibra di vetro
- Polipropilene e la maggior parte delle materie plastiche

GUIDA ALL'APPLICAZIONE



Strumenti richiesti

- Sgrassatore SYSTEM 20™
- Panni catturapolvere MAXIMUM
- Abrasivi MAXIMUM



Preparazione dei substrati e istruzioni per l'uso

Pulire accuratamente l'area da verniciare con uno sgrassatore adeguato e lasciare asciugare completamente.

- Per le zone di riparazione, carteggiare con carta vetrata con grana da P220 - P400 e sgrassare prima di applicare il promotore di adesione.

- Per le parti nuove in plastica, sgrassare e preparare applicando un tampone abrasivo e pasta laminante prima di pulire accuratamente e di applicare il promotore di adesione.

Per rimuovere eventuali residui di polvere è possibile utilizzare un panno antipolvere MAXIMUM immediatamente prima dell'applicazione.



Miscelazione

Agitare la bomboletta spray per almeno 2 minuti prima dell'uso.



Strati

1 - 2 strati a una distanza di circa 25 cm dalla superficie.

Spessore/micron 2μ

Copertura teorica approssimativa m²/unità 3



Evaporazione/minuti a 20°C

tra uno strato e l'altro 10 min



Tempi di asciugatura

Asciutto al tatto a 20 °C / min, 10

per la sovraverniciatura a 20 °C / min 20

Attendere 20 minuti prima di applicare qualsiasi primer a base solvente, verniciare o pulire. I tempi di asciugatura dipendono dallo spessore della pellicola, dall'umidità e dalla temperatura.



DRIVING SURFACE PERFECTION™

SCHEDA DATI TECNICI

Versione: 3.0



Sovraverniciatura

GRIP#4

PROMOTORE DI ADESIONE

È possibile sovraverniciare GRIP#4 con la maggior parte dei sistemi di verniciatura a base solvente o acquosa.

CONSERVAZIONE E INFORMAZIONI COV



Scadenza

Durata di 2 anni in buone condizioni di conservazione.

È necessario stoccare le bombolette a temperatura ambiente per due ore prima dell'uso. Per periodi di conservazione più lunghi, tenere in un'area ben ventilata e al riparo dalla luce diretta del sole e dal gelo. Per pulire l'erogatore e massimizzare il ciclo di vita dello spray, capovolgere sempre la bomboletta per qualche secondo dopo ogni utilizzo. Se l'erogatore si intasa, rimuoverlo e immergerlo in diluenti delicati.

Temperatura di conservazione consigliata 5 °C - 25°C

Temperatura di applicazione consigliata 20 °C



Informazioni COV

Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questo prodotto (categoria: IIB.e), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore di 840 g/litro. Il limite di contenuto di COV previsto per questo prodotto pronto all'uso è 770 g/litro.

Codice	Formato	Colore	COV g/l
GRIP/AL	Spray 450 ml	Trasparente	770

IMPORTANTE: SOLO PER USO PROFESSIONALE. Prima dell'uso, leggere le istruzioni complete.

Questo prodotto contiene materiali pericolosi e pertanto è necessario utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale adeguati. Leggere l'etichetta e consultare la scheda di sicurezza per le istruzioni complete sulla manipolazione e le informazioni sulla protezione individuale. U-POL declina ogni responsabilità qualora l'utente non indossi i dispositivi di protezione individuale consigliati. I dati sopraelencati hanno mero scopo informativo e possono essere modificati senza preavviso. È responsabilità dell'Acquirente garantire l'idoneità dei prodotti per l'uso, nonché verificare che le informazioni siano aggiornate. L'uso consigliato dei nostri prodotti e la metodologia di applicazione descritta nelle schede tecniche si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza. Tali schede informative sono disponibili presso il proprio fornitore locale o sul sito web di U-POL, all'indirizzo WWW.U-POL.COM. U-POL non è responsabile per i risultati ottenuti da terzi, i cui metodi di applicazione non sono sotto il suo controllo, pertanto U-POL non è responsabile per danni consequenziali o incidentali, inclusa la perdita di profitti.

U-POL Ltd

The Grange, 100 High Street
Southgate, Londra, N14 6BN
WWW.U-POL.COM

Contatti vendite GB

T: +44 (0)20 8492 5920
F: +44 (0)20 8150 5605
uk.sales@u-pol.com

Internazionale

T: +44 (0)20 8492 5900
F: +44 (0)20 8150 5605
sales@u-pol.com

Assistenza tecnica

T: +44 (0)1933 230 310
F: +44 (0)1933 425 797
technicaldepartment@u-pol.com