

DESCRIZIONE

Una vernice ad alto spessore che consente di ripristinare l'aspetto originale delle finiture e delle aree intorno a finestrini, portiere, maniglie, coprispecchietti e cerchi in lega.

- Vernice adatta per l'uso su superfici verniciate esistenti
- Asciugatura rapida, formula senza intasamenti
- Alta opacità

DATI TECNICI E GUIDA ALL'APPLICAZIONE



Substrati

- Materiali cataforetici leggermente carteggiati
- Superfici verniciate preparate



Strumenti richiesti

- Sgrassatore SYSTEM 20™
- Abrasivi MAXIMUM



Preparazione dei substrati

Per i migliori risultati, assicurarsi che la superficie sia accuratamente pulita, sgrassata, asciutta e priva di polvere. Carteggiare le superfici a secco o ad umido con carta vetrata con grana P400-P600, sgrassare e lasciare asciugare. Per risultati ottimali su metallo nudo, acciaio zincato e superfici in alluminio, applicare 1-2 strati leggeri e uniformi di ACID#8 Primer acido mordenzante e attendere 10-20 minuti che si asciughi prima di applicare il primer.



Miscelazione

Agitare la bomboletta spray per almeno 2 minuti prima dell'uso.



Strati

1 - 2 strati a una distanza di circa 25 cm dalla superficie.

Spessore/micron 15μ

*Copertura teorica approssimativa m²/unità 4,5

**Copertura teorica per unità, presumendo un'efficienza di applicazione del 100% con spessore della pellicola asciutta entro i valori indicati.*



Evaporazione/minuti a 20°C

tra uno strati e l'altro 3 - 5 min



Tempi di asciugatura

Asciutto al tatto a 20 °C/min 20 - 30 minuti

CONSERVAZIONE E INFORMAZIONI COV

Scadenza

Durata di 2 anni in buone condizioni di conservazione.

È necessario stoccare le bombolette a temperatura ambiente per due ore prima dell'uso. Per periodi di conservazione più lunghi, tenere in un'area ben ventilata e al riparo dalla luce diretta del sole e dal gelo. Per pulire l'erogatore e massimizzare il ciclo di vita dello spray, capovolgere sempre la bomboletta per qualche secondo dopo ogni utilizzo. Se l'erogatore si intasa, rimuoverlo e immergerlo in diluenti delicati.

Temperatura di conservazione consigliata 5 °C - 25 °C

Temperatura di applicazione consigliata 20 °C



Informazioni COV

Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questo prodotto (categoria: IIB.e), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore di 840 g/litro. Il limite di contenuto di COV previsto per questo prodotto pronto all'uso è descritto nella tabella sottostante.

Codice	Formato	Colore	COV g/l
TRIMGB/AL	Spray 450 ml	Nero lucido	655
TRIMMB/AL	Spray 450 ml	Nero opaco	655
TRIMSB/AL	Spray 450 ml	Nero satinato	650
TRIMGW/AL	Spray 450 ml	Bianco lucido	630
TRIMSL/AL	Spray 450 ml	Cerchioni in lega di argento	655
TRIMST/AL	Spray 450 ml	Cerchioni in acciaio	655

IMPORTANTE: SOLO PER USO PROFESSIONALE. Prima dell'uso, leggere le istruzioni complete.

Questo prodotto contiene materiali pericolosi e pertanto è necessario utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale adeguati.

Leggere l'etichetta e consultare la scheda di sicurezza per le istruzioni complete sulla manipolazione e le informazioni sulla protezione individuale. U-POL declina ogni responsabilità qualora l'utente non indossi i dispositivi di protezione individuale consigliati. I dati sopraelencati hanno mero scopo informativo e possono essere modificati senza preavviso. È responsabilità dell'Acquirente garantire l'idoneità dei prodotti per l'uso, nonché verificare che le informazioni siano aggiornate. L'uso consigliato dei nostri prodotti e la metodologia di applicazione descritta nelle schede tecniche si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza. Tali schede informative sono disponibili presso il proprio fornitore locale o sul sito web di U-POL, all'indirizzo WWW.U-POL.COM. U-POL non è responsabile per i risultati ottenuti da terzi, i cui metodi di applicazione non sono sotto il suo controllo, pertanto U-POL non è responsabile per danni consequenziali o incidentali, inclusa la perdita di profitti.

U-POL Ltd
The Grange, 100 High
Street, Londra, N14 6BN
WWW.U-POL.COM

Contatti vendite Regno Unito Internazionale
T: +44 (0)20 8492 5920 T: +44 (0)20 8492 5900
F: +44 (0)20 8150 5605 F: +44 (0)20 8150 5605
uk.sales@u-pol.com sales@u-pol.com

Assistenza tecnica
T: +44 (0)1933 230 310
F: +44 (0)1933 425 797
technicaldepartment@u-pol.com