

## Audurra™ Lackierfolie mit Recyclinganteil

### ABDECKPRODUKTE

#### Beschreibung:

Die gute Schneidbarkeit und das elektrostatische Haften der Audurra Lackierfolie mit Recyclinganteil (hellgrün-transparent) beschleunigen die Arbeitsschritte und sind Voraussetzung für sicheres und genaues Abdecken. Dank ihrer Hitzebeständigkeit bis zu 110°C kann die Audurra Lackierfolie mit Recyclinganteil auch beim Einsatz von IR-Trocknern verwendet werden. Entscheidend: Keine Fleckenbildung bei Restfeuchtigkeit am Fahrzeug! Die farbhaftende Folie ermöglicht ein leichtes Erkennen der Konturen zum genauen Schneiden. Durchschlagen von Lack und Wasser sind ausgeschlossen.



#### Erhältlich in:

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessung
D15393523	Audurra™ Masking foil recycled	4 m x 150 m
D15393524	Audurra™ Masking foil recycled	5 m x 120 m
D15393525	Audurra™ Masking foil recycled	6 m x 100 m

#### Kompatibel mit:

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Verpackung
D15352436	Audurra mobile Halterung für Folienspenderkartons	1 Stück
D15352432	Audurra Folienmesser	1 Beutel = 5 Stück

## Audurra™ Lackierfolie mit Recyclinganteil

### ABDECKPRODUKTE

#### Eigenschaften:

Eigenschaften	Messwert & Einheit	Messmethode
Dichte	1,068 g / cm <sup>3</sup>	in Anlehnung an DIN EN 1183
Dicke	14 µm	in Anlehnung an GPA (Thickness-profile)
Weiterreißfestigkeit <i>längs</i>	250 N / mm	in Anlehnung an DIN 53363
Weiterreißfestigkeit <i>quer</i>	350 N / mm	in Anlehnung an DIN 53363
Fallbolzenprüfung / Dart Drop	50 G	in Anlehnung an ASTM 1709-91
Regranulatanteil	> 30 %	

#### Lagerungshinweise:

Lagerzeit: 12 Monate ab Lieferdatum (max. 6 Monate bei migrierenden Zusatzstoffen, z.B. bei Antifog oder Gleitmittel)). Die Lagertemperatur sollte zwischen + 20° C / ± 10° C liegen und die relative Luftfeuchtigkeit bei 30 – 90% liegen. Die Lagerung erfolgt in geschlossenen Räumen. Eine Einwirkung von UV-Strahlung ist zu vermeiden.

Diese technische Information erfolgt nach bestem Wissen und unserem derzeitigen Kenntnisstand. Die aufgeführten Richtwerte sind Mittelwerte und stellen keine garantierte Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Diese Erklärung beschränkt sich auf das Material, wie es den Hersteller verlässt und umfasst nicht die gegebenenfalls durch nachfolgende Verarbeitungsschritte und/oder Handlings-Schritte vorgenommenen Veränderungen.