

Standox Performance Blend 5730

O Standox Performance Blend 5730 é um diluente de disfarces para utilizar sobre pinturas antigas e tintas OEM. É ideal para usar em trabalhos de disfarce com a nova geração de vernizes Standocryl.

- Para indetectáveis zonas de transição em áreas de disfarce.
- Excelente propriedades de dissolução da pintura antiga e original.
- Particularmente adequado para a nova geração de vernizes Standocryl.
- Baixo esforço de polimento.

Diluente de disfarces para a nova geração de vernizes Standocryl.




Standex Performance Blend 5730

Product preparation - application Referência



É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.



Pode ser utilizado com:	
com Endurecedor 2K	Standocryl Verniz COV Performance Pro K9590
com Endurecedor 2K	Standocryl Verniz COV Xtreme Plus K9600
2K Hardened	Standocryl 2K Classic Pro Clear K9070
Para instruções recomendadas ver páginas seguintes	
Não aplicável	



Conforme COV

Esta mistura está fora do âmbito da directiva COV.

Standex Performance Blend 5730

Product preparation - application Emabalagem spray



É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.



Pode ser utilizado com:

com Endurecedor 2K	Standocryl Verniz COV Performance Pro K9590
com Endurecedor 2K	Standocryl Verniz COV Xtreme Plus K9600
com Endurecedor 2K	Standocryl 2K Classic Pro Clear K9070

Para instruções recomendadas ver páginas seguintes



Não aplicável

Conforme COV

2004/42/IIB(e)(840) 810: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: IIB(e)) na forma pronta a usar, é no máximo de 840 g/l de COV. O conteúdo de COV para este produto pronto a usar é no máximo de 810 g/l.

Standex Performance Blend 5730


Método de esbatimento para Standocryl Vernizes COV



Polir a área de disfarce com massa de polir grossa e limpar todos os resíduos. Lixar a zona de transição para a área reparada com, p. ex. 3M Trizact P3000 Fine Finishing Disc ou abrasivos similares de outras marcas. Limpar a área lixada e polida com Standox Pré-desengordurante 6800.



Misturar o Standocryl Verniz COV Performance Pro K9590, Standocryl Verniz COV Xtreme K9600 ou Standocryl Verniz 2K Classic Pro K9070 conforme FT. Aplicar o verniz sobre o Standox Base Bicamada apropriado com a mistura pronta a aplicar de Standocryl Verniz COV Performance Pro K9590, Standocryl Verniz COV Xtreme K9600 ou Standocryl Verniz 2K Classic Pro K9070. Aplicar o verniz em disfarce com demãos desfasadas com pressão reduzida sobre a área lixada e até à orla da área polida.



Aplicar o Performance Blend 5730 puro em demãos finas sobre a área de disfarce a polir posteriormente (reduzir a pressão quando utilizar a pistola de aplicação). Dissolver a pulverização seca e suavizar a transição do verniz. Secar de acordo com a FT do respectivo verniz. Secagem adicional por IV da área de disfarce pode reduzir o risco de rompimento da orla aquando do polimento.



Se necessário, lixar levemente a zona de transição após secagem e arrefecimento dependendo do acabamento que se deseja obter, p. ex. com 3M Trizact P3000 ou comparável.


Polir utilizando uma máquina de polir rotativa. Assegurar o controlo da pressão de contacto e a direcção de rotação do filme de verniz fechado para a área de disfarce.

Standex Performance Blend 5730

Produtos

Standex Performance Blend 5730

Mistura produtos



Proporções de mistura com aditivos especiais estão disponíveis no separador Produtos Auxiliares em Standwin IQ e na FT específica.



Limpar após utilização com líquido de limpeza de pistolas solvente adequado.

Observações

- O Performance Blend 5730 é apenas para ser utilizado com Standocryl Verniz COV Performance Pro K9590, Standocryl Verniz COV Xtreme K9600 ou Standocryl Verniz 2K Classic Pro K9070.

Antes da utilização, consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto. Respeitar as normas de segurança indicadas na embalagem.

Todos os outros produtos referidos no sistema de pintura são da gama de produtos da Standox. As propriedades do sistema não serão válidas quando o material relacionado é utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou aditivos que não pertencem à gama de produtos da Standox, salvo expressamente indicado em contrário.

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.

