

Transparent de polyuréthane à très faible teneur en COV

Imron^{md} Puissance industrielle 9C01^{mc}



GÉNÉRALITÉS

DESCRIPTION

Transparent de polyuréthane ultra-lustré, à teneur conforme en COV (0,3 lb/gallon) et faible teneur en PAD. Le produit obtenu est une couche de finition pouvant s'appliquer au pinceau, au rouleau ou au pistolet et qui convient à tout genre d'environnement où la stabilité prolongée accrue du lustre et de la couleur est souhaitable.

UTILISATIONS SUGGÉRÉES

Comme transparent polyuréthane haut rendement et durable, de puissance industrielle, sur des surfaces d'aluminium, d'acier au carbone, d'acier galvanisé, de béton ou de cloison sèche adéquatement préparées, apprêtées et recouvertes d'une couche de finition, lorsque :

- On souhaite la protection supplémentaire d'un transparent
- La restauration de finis lustrés délustrés prévient le coût d'une nouvelle peinture complète
- On souhaite une stabilité accrue à long terme de la couleur
- On souhaite une stabilité accrue à long terme du lustre
- On souhaite un faible impact sur l'environnement
- On souhaite pouvoir faire une application au pinceau, au rouleau ou au pistolet
- On souhaite une excellente résistance aux substances chimiques
- Une très bonne résistance à Skydrol[®] est requise
- On exige une souplesse exceptionnelle
- On souhaite des temps de séchage plus courts

COMPATIBILITÉ AVEC D'AUTRES REVÊTEMENTS

- Il est possible de recouvrir d'une même couche le transparent ultra-lustré Imron Puissance industrielle vieilli après un lavage à l'eau fraîche propre – aucune préparation mécanique de la surface n'est requise.
- Le transparent ultra-lustré Imron Puissance industrielle peut être appliqué sur d'autres revêtements Axalta, y compris sans toutefois s'y limiter, les revêtements de copolymère de polyuréthane hydrodiluable Imron, les couches de finition Imron Puissance industrielle et d'autres couches de finition Imron à base de solvants.
- On peut utiliser le transparent ultra-lustré Imron Puissance industrielle pour recouvrir la plupart des revêtements vieillis et complètement durcis en bon état. On recommande de faire un essai de pelage, de cloquage et d'adhérence pour assurer la compatibilité avec des revêtements inconnus. Contactez votre représentant d'Axalta pour connaître les recommandations particulières.

NON RECOMMANDÉ POUR

Le service en immersion

PROPRIÉTÉS DE RENDEMENT

Abrasion et mécanique	Excellentes
Alcalis	Excellentes
Humidité	Excellentes
Solvants	Très bonnes
Stabilité de couleur et du lustre	Excellentes
Acides	Excellentes
Sels	Excellentes
Intempéries	Excellentes

Les produits mentionnés dans le présent document peuvent ne pas être vendus dans votre marché. Veuillez consulter votre distributeur pour connaître les produits offerts.



MÉLANGE

COMPOSANTS

Transparent 9C01	1 gallon rempli à 80 % (102,4 oz)
Activer 9T00-A ^{mc}	1 pinte remplie à 80 % (25,6 oz)

RAPPORT DE MÉLANGE

Composant	Partie(s) par volume
Transparent Imron 9C01	4
Activer Imron 9T00-A	1

ACTIVATION

À 4 parties de transparent 9C01 Imron Puissance industrielle, ajoutez 1 partie d'activer 9T00-A. Mesurez les quantités appropriées, ajoutez l'activer et mélangez à fond.

MÉLANGE ET DILUTION

Pour la plupart des applications, ajoutez 10-20 % de diluant Imron 9M01 ou 9M02 selon les conditions et les méthodes d'application. Mélangez jusqu'à consistance uniforme. Mélangez à fond à l'aide d'un mélangeur mécanique à colonne de type « Jiffy » à vitesse variable, réglé à vitesse moyenne. Remontez et descendez le mélangeur dans la peinture pour obtenir un mélange homogène. **N'UTILISEZ PAS D'AGITATEUR.**

Normalement une dilution de 10-20 % avec du diluant Imron 9M01 ou 9M02 suffit pour une application au pistolet, à réservoir à pression et sans air, selon les conditions et l'équipement. Pour optimiser la durée de vie du mélange, on peut ajouter jusqu'à 25 %. Pour une apparence optimum, vous pouvez ajouter jusqu'à 25 % d'Imron 9M01 ou 9M02. Pour les applications au pinceau, ajoutez 10-15 % de diluant 9M01 ou 9M02. Pour les applications au rouleau, ajoutez 1 oz d'additif pour rouleau Imron 9M05 par gallon activé, et 10-15 % de 9M01 ou 9M02. Après l'ajout de l'additif 9M05, comptez une période d'induction de 5 minutes avant l'application. S'il vous faut des délais plus courts de recouvrement et de manipulation, ajoutez jusqu'à 1 oz d'accélérateur VG-805. L'emploi du prolongateur de durée de vie du mélange/diluant 9M02 affectera la teneur en COV. Veuillez consulter la section sur les COV. Pour une application par temps froid, ajoutez 1 oz de VGY-691^{mc}. Utilisez uniquement les diluants recommandés.

DILUANTS D'APPLICATION

Pistolet, pinceau et rouleau – Température inférieure à 27 °C (80 °F)	Imron 9M01
Pistolet, pinceau et rouleau – Température supérieure à 27 °C (80 °F)	Imron 9M02
Additif pour rouleau – Imron 9M05	

PÉRIODE D'INDUCTION

Aucune, sauf si on utilise de l'additif pour rouleau 9M05, il faut compter une période d'induction de 5 minutes avant l'application.

DURÉE DE VIE DU MÉLANGE

1,5 heure à 25 °C (77 °F) et HR de 50 %. Des températures plus élevées ou l'ajout d'accélérateur Imron VG-805 peut raccourcir la durée de vie du mélange.



APPLICATION

PRÉPARATION DES SURFACES

Nettoyez et asséchez les surfaces fraîchement apprêtées et recouvertes d'une couche de finition. En cas de contamination, lavez-les à l'eau et au détergent, puis séchez-les au jet d'air. Enlevez toute la peinture lâche des surfaces antérieurement peintes et amincissez les bords. Appliquez un apprêt approprié sur les zones de métal à nu, puis restaurez la couleur avant d'appliquer le transparent.

CONDITIONS D'APPLICATION

N'appliquez pas ce produit si la température de la surface est inférieure à 7 °C (45 °C) ou supérieure à 43 °C (110 °F) ou si l'écart entre la température atmosphérique et le point de rosée est de 3 °C (5 °F) ou moins. Pour les applications à des températures inférieures à 7,2 °C (45 °F) on recommande d'utiliser 1 oz d'Imron VHY-691. L'humidité relative doit être inférieure à 90 %.



ÉQUIPEMENT D'APPLICATION

- Appliquez au pistolet, au pinceau ou au rouleau
- Les fabricants énumérés ci-dessous ne sont qu'à titre indicatif. Vous pouvez utiliser d'autres marques, Vous devrez peut-être modifier la pression et la taille de la buse pour réaliser une application appropriée.

ROULEAU

Fabricant : Pro/Doo-Z^{MC} Wooster^{MD}, poils de ¼ po - ½ po

- Ajoutez 1 oz/gallon d'additif pour rouleau Imron 9M05 pour éliminer la formation de bulles. Des cratères peuvent se former si vous dépassez 2 oz/gallon.
- Ajoutez 10-15 % de diluant Imron 9M01 ou 9M02 pour maintenir des bords mouillés.
- L'application peut se faire en couches croisées.
- Pour des résultats optimums, comptez une période de mélange de 5 minutes après l'ajout de d'Imron 9M05.
- N'utilisez pas d'Imron 9M05 lors d'applications au pistolet.

PINCEAU

Fabricant : Wooster^{MD} à poils de sanglier

- Ajoutez 10-15 % de diluant Imron 9M01 ou 9M02 pour maintenir les bords mouillés.
- Ne croisez pas l'application au pinceau pour réduire les marques de raccords.

PISTOLET ORDINAIRE

Vous pouvez réappliquer du produit au pistolet lorsque la couche précédente est hors-poisée. L'additif pour rouleau Imron 9M05 n'est pas recommandé pour le pistolement.

Fabricant | Modèle | Buse

Sata	K3 RP	1,0-1,3 mm
Devilbiss	JGA, MBC	1,1-1,4 mm
Graco	DeltaSpray XT	1,0-1,5 mm
Iwata	W-77, W-71 ou W-200	1,2-1,4 mm
Binks	2001 ou 95	1,2-1,3 mm
Kremlin	M22HPAP	1,2-1,8 mm

* Des tubulures de diamètre interne d'au moins 9,5 mm (3/8 po) sont requises pour assurer un débit approprié du liquide.

PISTOLET HVLP

Fabricant | Modèle | Buse

Sata	3000RP HVLP	1,2-1,6 mm
Devilbiss	JGVH, EXL ou FLG	1,3-1,8 mm
Graco	DeltaSpray XT - HVLP	1,3-2,2 mm
Iwata	LPH 200 L VLP	0,8-1,2 mm
Binks	Mach 1 et 1SL	1,0-1,7 mm
Kremlin	E3K HVLP	1,5-1,8 mm

SANS AIR COMPRIMÉ

Graco	Silver ou Plus	Buse – 0,011 - 0,015	Pompe – 30:1 min
Iwata	ALG ou Airlessco	Buse – 0,011 - 0,015	Pompe – ALG 30:1 min
Binks	Airless 1	Buse – 0,011 - 0,017	Pompe – 30:1 min
Kremlin	Airless 250 II	Buse – 0,013 - 0,017	Pompe – Orca 32:1

DILUANTS DE NETTOYAGE

Imron 9M01, T-1021



TEMPS DE SÉCHAGE

Temps de durcissement à l'épaisseur de feuil recommandée de 1,5-2 mils

	23 °C (75 °F), HR de 50 %		32 °C (90 °F), HR de < 25 %	
	20 % de diluant 9M01 sans VG-805	20 % de diluant 9M01 avec 2 oz de VG-805	20 % de diluant 9M02 sans VG-805	20 % de diluant 9M02 avec 2 oz de VG-805
Sec au toucher	3 h	1 h	2 h	1 h
Hors-poisée	3 h	2 h	2 h	1 h
Prêt à manipuler	4,5 h	2 h	3,5 h	2 h
Réapplication	4 h	2 h	3 h	2 h
Dur et sec	18 h	12 h	16 h	10 h
Durée de vie du mélange	1,5 h	2 h	3 h	2 h
Complètement durci	7 jours	6 jours	7 jours	6 jours

Vous pouvez améliorer les temps de séchage en ajoutant jusqu'à 1 oz d'accélérateur VG-805 Axalta par gallon activé. Si vous avez utilisé un accélérateur, la réapplication doit se faire dans un délai de 48 heures. Passé ce délai, faites un ponçage-effleurage pour assurer l'adhérence.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Température de service maximale	93 °C (250 °F), service continu 148 °C (300 °F), chaleur intermittente
Teneur en solides, au volume	56 %
Teneur en solides, au poids	57 %
Rendement théorique en surface par gallon	21,5 m ² /l (881 pi ²), feuil sec de 1 mil 10,8 m ² /l (441 pi ²), feuil sec de 2 mils
Les pertes de matériel lors du mélange et de l'application varieront. Il faut en tenir compte lors de l'évaluation des travaux.	
Poids au gallon	9,2 lb/gal. - moyenne, varie selon la couleur
Poids à l'expédition (valeur approximative)	
1 gallon :	10 lb
Activeur, pinte :	2-3 lb
Épaisseurs de feuil suggérées	3-5 mils (75-125 um), feuil frais 2-3 mils (50-75 um), feuil sec
L'application au pinceau et au rouleau peut nécessiter des couches supplémentaires pour réaliser l'épaisseur de feuil recommandée.	
Point d'éclair	De 23 à 38 °C (73 – 100 °F)
Lustre	> 90 à un angle de 60°
Durée de conservation	12 mois minimum

CONDITIONS D'ENTREPOSAGE

Entreposez dans un endroit sec, bien ventilé. Les conditions ambiantes d'entreposage peuvent varier de 2 °C (35 °F) à 48 °C (120 °F).

Veuillez consulter les fiches signalétiques des deux produits pour connaître l'équipement approprié de protection à porter ainsi que les renseignements sur la santé et la sécurité.

RÉGLEMENTATION SUR LES COV

COV (Teneur théorique moins l'eau et les composés exemptés).
Ce produit contient de l'acétate de t-butyle (TBAC).

	4:1, dilution de 25 % TBAC exempté*			4:1, dilution de 25 % TBAC non exempté		
	<u>Sans dilution</u>	<u>9M01</u>	<u>9M02</u>	<u>Sans dilution</u>	<u>9M01</u>	<u>9M02</u>
Sans 2 oz de VG-805	0,3	--	--	2,3	--	--
Avec 2 oz de VG-805	--	0,4	1,0	--	2,4	2,9

* Lorsque le TBAC est considéré être un solvant exempté en termes d'exigences de contenu.

TENEUR THÉORIQUE EN PAD

Transparent Imron Puissance industrielle – Mélangé à 4:1, sans dilution – 0,01 lb/gal., solides
Transparent Imron Puissance industrielle – Mélangé à 4:1, dilution de 25 % avec du diluant Imron 9M01 ou 9M02 et 2 oz d'accélérateur VG-805 – 0,01 lb/gal., solides

Ces directives concernent l'utilisation de produits pouvant être restreints ou soumis à des instructions spéciales de mélange dans les régions où les COV sont réglementés. Suivez les directives de mélange et les recommandations du tableau des produits conformes en COV pour votre région.

RÉSULTATS D'ESSAIS ASTM

Les propriétés physiques sont des moyennes. Les propriétés s'appliquent à un système de Corlar^{md} LV SG^{mc}, de couche de finition Imron Puissance industrielle et de transparent Imron Puissance industrielle. Épaisseur totale du feuillet : 9 mils. Pour obtenir des recommandations sur d'autres systèmes, veuillez contacter Systèmes de revêtements Axalta.

ESSAI		RÉSULTAT
Brouillard salin (ASTM B-117)	500 heures	10 - Aucune rouille
	1000 heures	10 - Aucune rouille
	1500 heures	Aucune rouille, quelques cloques n° 8 à la rainure
Résistance à l'humidité (ASTM D2247)	500 heures	10 – Aucune érosion
	1000 heures	10 - Aucune cloque
	1500 heures	10 - Aucune cloque
Adhérence (ASTM D3359-02 A/B)	5/5	Excellente
Rayons UV QUV A (ASTM D4587)	1500 heures	Lustre avant exp. : 91 %
		Lustre après exp. : 89 %
		% de rétention : 98 %
Condensation Cleveland (ASTM D4585)	1000 heures	Aucune rouille ni cloque, aucun délaminage
Impact (ASTM D2794)	20 lb-po avec apprêt	
	80 lb-po sans apprêt	
Flexion par mandrin (ASTM D522)	> 28 %, passe	
Dureté au crayon (ASTM D3363)	H – 2H	
Pendule de Persoz (ANS/ISO 1522)	80 s	

RÉSISTANCE À CERTAINES SUBSTANCES CHIMIQUES – VOICI LES COTES DE RÉSISTANCE APRÈS UNE EXPOSITION DE 24 HEURES AU VERRE DE MONTRE. ÉCHELLE D'ÉVALUATION UTILISÉE : 1-10, 10 ÉTANT LA MEILLEURE COTE.

	COTE		COTE
HCL, 1 % (ACIDE CHLORHYDRIQUE)	10	(ALCOOL ISOPROPYLIQUE)	9
H2SO4, 1 % (ACIDE SULFURIQUE)	10	(ÉTHÉR MONOBUTULIYQE D'ÉTHYLÈNEGLYCOL)	9
H2SO4, 10 % (ACIDE SULFURIQUE)	9	(ACÉTATE D'ÉTHYLE)	10
HNO3, 1 % (ACIDE NITRIQUE)	3	(TOLUÈNE)	9
DMAE, 5 % (N-DIMÉTHYLAMINOÉTHANOL)	9	MEC (MÉTHYLÉTHYLACÉTONNE)	9
H3PO4, 1 % (ACIDE PHOSPHORIQUE)	10	NH4OH, 28 % (HYDROXYDE D'AMMONIUM)	9
H3PO4, 10 % (ACIDE PHOSPHORIQUE)	10	(ESSENCES MINÉRALES AROMATIQUES)	10
MEC (MÉTHYLÉTHYLACÉTONNE)	9	(HYDROCARBURE AROMATIQUE)	9
NH4OH, 1 % (HYDROXYDE D'AMMONIUM)	10	NAOH, 10 % (HYDROXYDE DE SODIUM)	10
NH4OH, 5 % (HYDROXYDE D'AMMONIUM)	10	HUILE À MOTEUR (MOBIL 10W-30)	10
NH4OH, 10 % (HYDROXYDE D'AMMONIUM)	10	HUILE HYDRAULIQUE (PENNZOIL)	10
NAOH, 1 % (HYDROXYDE DE SODIUM)	10	HUILE DE COUPE (RIGID)	10
NAOH, 5 % (HYDROXYDE DE SODIUM)	10	ESSENCE SANS PLOMB	10
ÉTHANOL	10	SKYDROL (500 B4L)	7
ETHER MONOBUTYLIQUE DE DIÉTHYLÈNEGLYCOL	9	SAVON TIDE, 10 %	10
DBE (ESTERS DIBASIQUES)	9	FANTASTIC	10
(NAPHTA VM&P AROMATIQUE CONTRÔLÉ)	9	JAVELLISANT	10
(HYDROCARBURE AROMATIQUE)	9	FLUIDE À FREINS (WAGNER DOT 3 SUPER)	9
		COLA	10

SÉCURITÉ ET MANIPULATION

Produit réservé à une application industrielle par des peintres de métier formés. Vente au grand public et utilisation par celui-ci interdites. Veuillez lire et suivre toutes les précautions indiquées sur l'étiquette et la fiche signalétique. En cas de mélange avec d'autres composants, le mélange obtenu présentera les risques de tous ses composants.

Les produits de peinture prêts à l'emploi contenant des isocyanates peuvent causer une irritation des organes respiratoires et des réactions d'hypersensibilité. Les personnes atteintes d'asthme ou d'allergies ainsi que celles ayant des antécédents de troubles respiratoires ne doivent pas être astreintes à travailler avec des produits contenant des isocyanates.

Vous ne devez pas poncer, découper au chalumeau, braser ou souder un revêtement sec sans porter un respirateur-épurateur d'air doté d'un filtre antiparticules approuvé par le NIOSH et des gants, ou encore sans ventilation adéquate.

Tous les conseils techniques, recommandations et services sont fournis gratuitement par le vendeur. Ils sont fondés sur des données techniques que le vendeur estime être fiables et ils visent un usage professionnel par des personnes ayant les compétences et le savoir-faire requis pour les utiliser à leur discrétion et leur propre risque. Le vendeur décline toute responsabilité relativement aux résultats obtenus ou à tous les dommages subis par l'acheteur découlant de son utilisation intégrale ou partielle. Ces recommandations, conseils techniques ou services ne doivent pas être interprétés comme une licence d'exploitation et ils ne visent pas à suggérer une violation de tout brevet en cours.

Date de révision : Janvier 2015

Aux États-Unis :
1.855.6.AXALTA
axalta.us

Au Canada :
1.800.668.6945
axalta.ca