

# Fiche technique

## Permahyd<sup>®</sup> Plastic Cleaning Paste 7081

Permahyd<sup>®</sup> Plastic Cleaning Paste 7081 est une pâte de préparation qui réduit de façon marquée l'étape requise de cuisson des pièces de plastique neuves non apprêtées. Il fait passer le temps de cuisson de 60 minutes à *seulement 15-30 minutes, à une température de 60 °C (140 °F)* et il réduit le total des coûts de main-d'œuvre.

Le recours à cette pâte à base d'eau permet aux utilisateurs d'éliminer le premier essuyage aux solvants requis par les autres nettoyeurs, ce qui réduit la teneur totale en COV.

Ce produit est conçu pour un usage professionnel sur véhicules seulement.



**Champ d'application** Pour nettoyer les surfaces de plastique brut (à nu) avant l'application des apprêts ou des surfaçants

**Processus :**

- Appliquer Permahyd® Plastic Cleaning Paste 7081 avec un tampon de ponçage-effleurage gris ou or et de l'eau très chaude.
- Rincer à fond à l'eau.
- Faire cuire les pièces 15-30 minutes à 60 °C (140 °F).
- Frotter une fois de plus avec Permahyd® Plastic Cleaning Paste 7081 et un tampon de ponçage-effleurage gris ou or.
- Rincer à fond à l'eau, puis assécher.
- Appliquer l'apprêt ou le surfaçant pour plastique approprié de Spies Hecker.

**Remarques :**

1. Ne pas laisser Permahyd® Plastic Cleaning Paste 7081 sécher sur la surface.
2. Nettoyer et poncer légèrement à fond toutes les surfaces à apprêter en prêtant une attention spéciale à tous les bords.
3. Ce produit est conçu pour le plastique brut; il ne convient pas u nettoyage de surfaces peintes.
4. Utiliser toujours un tampon de ponçage-effleurage propre.
5. Le plastique mou peut nécessiter un tampon de ponçage-effleurage plus fin.
6. Il se peut que les surfaces extrêmement sales doivent être nettoyées plusieurs fois. Pour les surfaces difficiles d'accès, utiliser le pinceau d'application fourni.

**Renseignements importants sur la réglementation**

Catégorie de COV	COV (tel qu'emballé/moins exemptions)	Poids d'un gallon	% pds, composés volatils, eau et exemptions	% vol. solides
Préparation de la surface	13 g/l, 21 g/l	12,47 lb/gal.	27,5 %, 26,7 %, 0,0 %	58,6 %

- **Produit réservé à une application industrielle par des peintres de métier formés. Vente au grand public et utilisation par celui-ci interdites. Avant l'emploi, veuillez lire et suivre toutes les précautions indiquées sur l'étiquette et la fiche signalétique. En cas de mélange avec d'autres composants, le mélange obtenu présentera les risques de tous ses composants. Les produits de peinture prêts à l'emploi contenant des isocyanates peuvent causer une irritation des organes respiratoires et des réactions d'hypersensibilité. Les personnes atteintes d'asthme ou d'allergies ainsi que celles ayant des antécédents de troubles respiratoires ne doivent pas être astreintes à travailler avec des produits contenant des isocyanates. Vous ne devez pas poncer, découper au chalumeau, braser ou souder un revêtement sec sans porter un respirateur-épurateur d'air doté de filtres antiparticules approuvé par le NIOSH et des gants ou sans ventilation adéquate.**
- Les résultats analytiques indiqués aux présentes ne garantissent aucunement les caractéristiques particulières de ce produit ni sa pertinence à un usage spécifique. Tous les produits sont vendus conformément à nos conditions générales de vente. Nous ne formulons donc aucune garantie ni déclaration, formelle ou implicite, relativement à ce produit, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adaptabilité à un usage particulier. Ce produit est protégé par la loi sur les brevets, la loi sur les marques de commerce, la loi sur le droit d'auteur, les traités internationaux et(ou) toute autre loi applicable. Tous droits réservés. La vente, la fabrication ou l'usage non autorisés sont passibles de sanctions civiles et pénales.

SPIES HECKER, INC.  
47818 West Anchor Court  
Plymouth, MI 48170  
Tél. 800-447-7437 (800-44-SPIES)  
Télé. 734-354-3405  
[www.SpiesHeckerUSA.com](http://www.SpiesHeckerUSA.com)

