


Plastifiant 2K Standox^{md}



Renseignements de commande :		
1 litre	Plastifiant 2K	020 15260

Caractéristiques :

- ✧ Plastifiant universel pour tous les systèmes de couches de finition
- ✧ Convient aussi aux apprêts garnissants 2K Standox
- ✧ Grande élasticité durable

Utilisation : Additif élastique				
Substrats :				
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Couches de fond Standox ✓ Couches de fond Standohyd^{md} ✓ Couches de fond Standoblue^{md} 				
	Pour obtenir des renseignements sur la préparation des substrats, consultez le système de peinture S1 Standox!			
	Couches de finition :			
	2	+15-30 %	:1	
	Couche de finition 2K	Plastifiant 2K	Durcisseur	
Remarque : Vous pouvez ajouter jusqu'à 30 % de plastifiant 2K Standox pour du plastique extrêmement souple. OU				
	Apprêts :			
	Impression apprêt Nonstop 2K Standox /Apprêt 2.1/Apprêt système 2K HS			
On obtient des résultats optimums lorsqu'on utilise de l'impression apprêt Nonstop 2K Standox . Le rapport de mélange est :				
	3	+15 %	:1	+10-15 %
	Nonstop 2K	Plastifiant 2K	Durcisseur	Diluant 2K
PALETTE DE MÉL. «N» ou «O»	Consultez les systèmes de peinture des plastiques ou la FT 535. *Si vous utilisez de l'apprêt 2.1* Standox , mélangez-le avec 30 % de plastifiant 2K. Le rapport de mélange est :			
PALETTE DE MÉL. «G» ou «K»	2	+30 %	:1	+10-15 %
	Apprêt 2.1*	Plastifiant 2K	Durcisseur	Diluant 2K
Appliquez tout au plus 2 couches (environ 3 mils) avant de poncer. *Si vous utilisez de l'apprêt système 2K HS Standox , mélangez-le avec 30 % de plastifiant 2K. Le rapport de mélange est :				
PALETTE DE MÉL. «G» ou «K»	2	+30 %	:1	
	Apprêt système 2K HS	Plastifiant 2K	Durcisseur	
Appliquez tout au plus 2 couches (environ 3 mils) avant de poncer.				
	Mélangez la couche de finition 2K ou l'apprêt garnissant 2K Standox selon la FT appropriée.			

Plastifiant 2K Standox^{md}

Remarques techniques importantes :

- N'entreposez pas les apprêts garnissants 2K plastifiés. Plastifiez-les uniquement avant de les utiliser.
- Pour optimiser les propriétés de ponçage, on devrait faire sécher les apprêts garnissants 2K **Standox** pendant 45 min à 60 °C (140 °F), température du panneau.
- N'utilisez pas le plastifiant 2K **Standox** dans une couche de fond. S'il vous faut davantage d'élasticité, ajoutez 15 % de durcisseur.
- Assurez-vous de laisser évaporer adéquatement avant la cuisson pour prévenir l'éruption de solvants.
- Ajoutez toujours le plastifiant avant le durcisseur.

Remarques légales importantes :

- Consultez le tableau mural approprié des teneurs en COV pour connaître les limites à respecter pour votre région.
- **Produit réservé à une application industrielle par des peintres de métier formés. Vente au grand public et utilisation par celui-ci interdites. Veuillez lire et suivre toutes les précautions indiquées sur l'étiquette et la fiche signalétique. En cas de mélange avec d'autres composants, le mélange obtenu présentera les risques de tous ses composants. Les produits de peinture prêts à l'emploi contenant des isocyanates peuvent causer une irritation des organes respiratoires et des réactions d'hypersensibilité. Les personnes atteintes d'asthme ou d'allergies ainsi que celles ayant des antécédents de troubles respiratoires ne doivent pas être astreintes à travailler avec des produits contenant des isocyanates. Vous ne devez pas poncer, découper au chalumeau, braser ou souder un revêtement sec sans porter un respirateur-épurateur d'air doté d'un filtre antiparticules approuvé par le NIOSH et des gants ou sans ventilation adéquate.**
- Les résultats analytiques indiqués aux présentes ne garantissent aucunement les caractéristiques particulières de ce produit ni sa pertinence à un usage spécifique. Tous les produits sont vendus conformément à nos conditions générales de vente. Nous ne formulons donc aucune garantie ni déclaration, formelle ou implicite, relativement à ce produit, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adaptabilité à un usage particulier. Ce produit est protégé par la loi sur les brevets, la loi sur les marques de commerce, la loi sur le droit d'auteur, les traités internationaux et(ou) toute autre loi applicable. Tous droits réservés. La vente, la fabrication ou l'usage non autorisés sont passibles de sanctions civiles et pénales.