

Imprimante de lavado Priomat® 5.5 4055 gris



GENERAL

DESCRIPCIÓN

Un promotor de adhesión de dos componentes de nuestro "sistema PVB" que promueve la adhesión y sirve como un pretratamiento pasivado de los sustratos de metal, especialmente aluminio y acero de primera categoría. El imprimante de lavado Priomat® 5.5 4055 gris debe usarse como parte de un sistema de tres productos.

Los productos que se indican aquí pueden no estar disponibles para la venta en su mercado. Consulte a su distribuidor sobre la disponibilidad del producto.



MEZCLA

COMPONENTES

Imprimante de lavado Priomat® 5.5 4055 gris

ENDURECEDOR PRIOMAT

Activador Priomat® 5.5 4056

PROPORCIÓN DE MEZCLA

Componente	Volumen
4055	2
4056	1

VISCOSIDAD DE LA APLICACIÓN

Sin ajustes posibles.

VIDA ÚTIL

Aproximadamente 8 horas a 20 °C/68 °F cuando está listo para rociar.

CONSEJOS ESPECIALES

1. Se necesita un espesor de película seca de 0.5 mil para una resistencia adecuada a la corrosión.
2. **Los sustratos de metal deben imprimirse dentro de la hora y media del lijado o será necesario volver a lijar.**
3. Todos los restos de óxido deben eliminarse antes de imprimir con el imprimante de lavado Priomat® 5.5 4055 gris.
4. No recubra con productos de poliéster.
5. No utilice en acabados reversibles.
6. Recomendamos el siguiente sistema de tres etapas:
 - a. Imprima con imprimante de lavado Priomat® 5.5 4055 gris
 - b. Aplique resanador Permasolid® 2K
 - c. Aplique el acabado



APLICACIÓN

SUSTRATOS

Acero desnudo

Acero galvanizado

Aluminio

Capa electroforética (e-coat) lijada

Pintura original o anterior (excepto sustratos reversibles, por ejemplo: laca)



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- Desengrasado y lijado.
- Antes de un tratamiento adicional, limpie todos los sustratos completamente con los removedores de silicona Permaloid® 7087 o 7010 Lento, el removedor de silicona Permahyd® 7085 o el removedor de silicona Permahyd® 7096.

CONFIGURACIÓN DE LA PISTOLA DE PULVERIZACIÓN

HVLP 1.3-1.4 mm
 Eficiencia aprobada en la transferencia 1.2-1.3 mm

Consulte las instrucciones del fabricante de la pistola y la legislación local para conocer las recomendaciones sobre la presión de pulverización adecuada.

APLICACIÓN

- Opción 1: Aplique 1 capa media seguido de 1 capa completa sin evaporación intermedia.
- Opción 2: Aplique 2 capas con aprox. 5 minutos de evaporación intermedia entre las capas.

ESPESOR DE PELÍCULA RECOMENDADO

Espesor de película seca de 0.5 mil



TIEMPOS DE SECADO

SECADO AL AIRE

Tiempo de secado a 20 °C/68 °F: 25 minutos

RECUBRIMIENTO

Con resonador Permasolid®



PROPIEDADES FÍSICAS

Categoría del recubrimiento: Imprimante
 Máximo VOC en envase (AP): 276 g/l; 2.3 lb/gal
 Máximo VOC menos exentos (LE): 647 g/l; 5.4 lb/gal
 Peso promedio por galón: 914 g/l; 7.62 lb/gal
 Porcentaje promedio de volátiles en peso: 86.4 %
 Porcentaje promedio de agua en peso: 1.2 %
 Porcentaje promedio de solventes exentos en peso: 55.4 %
 Porcentaje promedio de agua en volumen: 1.1 %
 Porcentaje promedio de solventes exentos en volumen: 57.2 %

Cobertura teórica: 121.9 pies cuadrados a 1 mil
 Cobertura teórica a espesor de película recomendado: 243.8 pies cuadrados

ÁREAS DE VOC REGULADAS

Las siguientes instrucciones se refieren al uso de productos que pueden ser restringidos o requieren instrucciones especiales de mezcla en áreas de VOC (compuestos orgánicos volátiles). Siga el uso y las recomendaciones de mezcla indicados en el Cuadro de productos compatibles con VOC de su área.



SEGURIDAD Y MANIPULACIÓN

Solo para uso industrial por profesionales y pintores capacitados. Prohibida su venta o uso para el público general. Antes de usar, lea y siga todas las etiquetas y precauciones de la ficha de datos de seguridad (MSDS, por sus siglas en inglés). Al mezclar con otros componentes, la mezcla contendrá los peligros de todos los componentes.

Los materiales de pintura listos para usar que contienen isocianatos pueden causar irritación en los órganos respiratorios y reacciones de hipersensibilidad. No se debe solicitar a personas con asma, con alergias y con un historial de afecciones respiratorias que trabajen con productos que contengan isocianatos.

No lije, corte con soplete ni suelde el recubrimiento seco sin un respirador purificador de aire con filtros de partículas aprobado por el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en inglés) ni sin la ventilación y guantes adecuados.

Cualquier resultado analítico aquí indicado no constituye una garantía de las características del producto específico ni de la idoneidad del producto para un propósito específico. Todos los productos se venden de conformidad con nuestras condiciones generales de venta. Por el presente renunciamos a toda garantía y representación, expresa o implícita, con respecto a este producto, incluida toda garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito en particular. Este producto está protegido por ley de patente, ley de marcas, ley de derechos de autor, tratados internacionales y/u otras leyes vigentes. Todos los derechos reservados. La venta, la fabricación o el uso no autorizados pueden ocasionar sanciones penales y civiles.

Revisado: junio de 2016