

Difuminador de capa base Permacron® 1K 8560



GENERALIDADES

DESCRIPCIÓN

Un aditivo de difuminación listo para pulverizar diseñado para reducir la opacidad de la capa base Permacron® serie 293 y la capa base Permacron® serie 295 para difuminar colores de 2 y 3 etapas. También se puede utilizar como un agente de difuminación antes de difuminar la capa base.

Los productos a los cuales se hace referencia en este documento podrían no estar disponibles para la venta en su mercado. Consulte a su distribuidor para conocer la disponibilidad de cada producto.



MEZCLA

COMPONENTES

Difuminador de capa base Permacron® 1K 8560

COMPONENTES OPCIONALES

CAPA BASE PERMACRON SERIE 293/ 295

Color listo para pulverizar

PROPORCIÓN DE MEZCLA - AGENTE DE DIFUMINACIÓN

Componente

8560 (Solo)
3056

Volumen

1
0 – 10%

O

PROPORCIÓN DE MEZCLA - MÉTODO DE DILUCIÓN

8560

Capa base Permacron® series 293/295 lista para pulverizar

1
1 a 2 partes

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN

Aproximadamente 17- 21 segundos a 68 °F/20 °C, DIN 4

VIDA ÚTIL

Ilimitada (en contenedor sellado)

CONSEJOS ESPECIALES

1. Este producto no proporciona protección UV o química. El difuminador de capa base Permacron® 1K 8560 se debe recubrir con una capa de barniz 2K.
2. El difuminador de capa base Permacron® 1K 8560 es un producto reversible.
3. No exceda la proporción de 1:1. La opacidad se reducirá considerablemente.
4. Se debe lograr una cobertura completa del color base antes de agregar el difuminador de capa base Permacron® 1K 8560.
5. El 8560 se puede usar como agente de difuminación aplicando 1 o 2 capas antes de aplicar el color.



APLICACIÓN

SUSTRATOS

Acabados automotrices existentes
Capa base Permacron® serie 293/295

PREPARACIÓN DE LA PISTOLA PULVERIZADORA

HVLP 1,3-1,4 mm
Eficiencia de transferencia aprobada 1,2-1,3 mm

Consulte al fabricante de la pistola y la legislación local vigente para conocer las recomendaciones de presión de pulverización adecuadas.

APLICACIÓN

Aplique 1 o 2 capas. Si usa un agente de difuminación, deje pasar un tiempo de oreo adecuado antes de aplicar la capa base.

ESPESOR DE PELÍCULA RECOMENDADO

2 capas para una película seca de 0,6 a 0,8 mil de espesor



TIEMPOS DE SECADO

SECADO AL AIRE

Tiempo de secado a 68 °F/20 °C:

Tiempo de oreo antes de aplicar el barniz:

De 10 a 15 minutos dependiendo del reductor que haya utilizado

SEGUNDA MANO

Con barniz Permacron® o Permasolid®



PROPIEDADES FÍSICAS

Todos los valores son en estado listo para pulverizar

COV Máx. (LE): 805,4 g/L (6,7 lbs./gal)

COV Máx. (AP): 804,8 g/L (6,7 lbs./gal)

% prom. de peso por gal.: 7,26 lbs./gal

% prom. de peso de part. volátiles: 92,66%

% prom. de peso de solventes exentos de COV: 0%

% prom. de peso de agua: 0,095%

% prom. de vol. de solventes exentos de COV: 0%

% prom. de vol. de agua: 0,083%

Punto de oreo: Ver ficha técnica

Cobertura teórica: 87,7 pies cuadrados/galón a 1 mil

ZONAS CON REGULACIÓN SOBRE COV

Estas instrucciones se refieren al uso de productos que pueden estar restringidos o requerir instrucciones de mezcla especiales en zonas con regulación sobre COV. Siga el uso de mezclas y las recomendaciones que figuran en la Tabla de productos en función de los requisitos de COV en su zona.

SEGURIDAD Y MANIPULACIÓN

Solo para uso industrial en manos de pintores profesionales capacitados. No está destinado a la venta ni al uso del público en general. Antes de usar, lea y siga todas las precauciones que figuran en la etiqueta y la ficha técnica de materiales. Si se mezcla con otros componentes, la mezcla conllevará los peligros de todos los componentes.

Los materiales de pintura listos para usar que contienen isocianatos pueden causar la irritación de los órganos respiratorios y reacciones de hipersensibilidad. Ninguna persona asmática, que sufra de alergias o que tenga antecedentes de problemas respiratorios deberá trabajar con productos que contengan isocianatos.

No lije, corte con llama ni suelde el recubrimiento en seco sin un respirador purificador de aire aprobado por NIOSH con filtros de partículas o ventilación adecuada y guantes.

Los resultados analíticos que figuran en este documento no constituyen una garantía de las características específicas del producto o de la idoneidad del producto para un propósito específico. Todos los productos se venden de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta. Por la presente renunciamos a todas las garantías y declaraciones,

explícitas o implícitas, respecto de este producto, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. Este producto está protegido por la ley de patentes, la ley de marcas registradas, la ley de derechos de autor, los tratados internacionales y/u otras leyes vigentes. Todos los derechos reservados. La venta, la fabricación o el uso no autorizados pueden acarrear sanciones civiles y penales.

Fecha de revisión: Diciembre de 2021

En los Estado Unidos:
1.888.371.3313
spieshecker.us

Au Canadá:
1.800.668.6945
spieshecker.ca

