



Masilla Fina Axalta™ 705 1K



DESCRIPCIÓN

GENERAL

Masilla monocomponente basada en una combinación especial de resinas acrílicas que no requiere componentes adicionales para su secado. La Masilla Fina Axalta™ 705 1K tiene un color beige claro neutro y es adecuado para retocar sustratos preparados o también se puede aplicar sobre chapa descubierta. La Masilla Fina Axalta™ 705 1K se extiende muy fácilmente y no produce poros y después de un corto tiempo de secado se puede lijar muy fácilmente.

Los productos a los cuales se hace referencia en este documento podrían no estar disponibles para la venta en su mercado. Consulte a su distribuidor para conocer la disponibilidad de cada producto.



MEZCLA

COMPONENTES

Masilla Fina Axalta™ 705 1K

PROPORCIÓN DE MEZCLA

Listo para usar

CONSEJOS ESPECIALES

1. La Masilla Fina Axalta™ 705 1K no puede aplicarse sobre aluminio descubierto o paneles galvanizados y tampoco es adecuado para su uso en piezas de plástico.
2. La temperatura mínima de secado para la Masilla Fina Axalta™ 705 1K es de 59°F/15°C.



APLICACIÓN

SUSTRATOS

Pintura vieja u original bien lijada y limpia (excepto sustratos reversibles, ejemplo: laca) Superficies pretratadas con productos de poliéster 2K y luego lijadas y limpiadas finamente Surfacer 2K totalmente curados o surfacer imprimador epoxi 2K lijado y acero limpiado

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. Desengrasar según la ficha técnica del Removedor de silicona Axalta™
2. Lijar según las recomendaciones de la ficha técnica de imprimación
3. Antes de aplicar un surfacer de lijado, lije el relleno con papel de lija P180 o de grano más fino y/o lije las zonas con bordes difuminados con P180, luego con P240 y termine con P320.
4. Antes de seguir con el tratamiento, limpie bien todos los sustratos. Consulte la ficha técnica del Removedor de silicona Axalta™

APLICACIÓN

Aplicar con una espátula o cuchilla de afeitador en capas finas cada 10 minutos, aproximadamente.

En los Estados Unidos:

1.855.6.AXALTA
axalta.us

En Canadá:

1.800.668.6945
axalta.ca





TIEMPOS DE SECADO

SECADO AL AIRE

Tiempo de secado a 68°F/20°C:

Aproximadamente de 30 a 60 minutos dependiendo del espesor de la película

SECADO POR INFRARROJOS

Alrededor de 4 a 6 minutos

LIJADO EN SECO

Lijado P400 - 800

SEGUNDA MANO

Con el relleno, el surfacer y/o el sellador adecuados de Cromax[®], SpiesHecker[®] o Standox[®].



PROPIEDADES FÍSICAS

Categoría de recubrimiento: Recubrimiento especial

COV máx. (AP): 398 g/l; 3.3 lbs/gal

COV máx. (LE): 398 g/l; 3.3 lbs/gal

Peso medio por galón: 1630 g/l; 13.6 lbs/gal

Peso medio (%) de volátiles: 24,4%

Peso medio (%) de agua: 0,0%

Peso medio (%) de solventes exentos: 0,0%

Vol. Medio (%) de agua: 0,0%

Vol. medio (%) de solventes exentos: 0,0%

ZONAS CON REGULACIÓN SOBRE LOS COV

Estas instrucciones se refieren al uso de productos que pueden estar restringidos o requerir instrucciones de mezcla especiales en zonas con regulación sobre los COV. Siga el uso de mezclas y las recomendaciones que figuran en la Tabla de productos en función de los requisitos sobre los COV en su zona.

En los Estados Unidos:

1.855.6.AXALTA

axalta.us

En Canadá:

1.800.668.6945

axalta.ca





SEGURIDAD Y MANIPULACIÓN

Solo para uso industrial en manos de pintores profesionales capacitados. No está destinado a la venta ni al uso del público en general. Antes de usar, lea y siga todas las precauciones que figuran en la etiqueta y la ficha técnica de seguridad. Si se mezcla con otros componentes, la mezcla conllevará los peligros de todos los componentes.

Los materiales de pintura listos para usar que contienen isocianatos pueden causar la irritación de los órganos respiratorios y reacciones de hipersensibilidad. Ninguna persona asmática, que sufra de alergias o que tenga antecedentes de problemas respiratorios deberá trabajar con productos que contengan isocianatos.

No lije, corte con llama ni sude el recubrimiento en seco sin un respirador purificador de aire aprobado por NIOSH con filtros de partículas o ventilación adecuada y guantes.

Los resultados analíticos que figuran en este documento no constituyen una garantía de las características específicas del producto o de la idoneidad del producto para un propósito específico. Todos los productos se venden de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta. Por la presente renunciamos a todas las garantías y declaraciones, explícitas o implícitas, respecto de este producto, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. Este producto está protegido por la ley de patentes, la ley de marcas registradas, la ley de derechos de autor, los tratados internacionales y/u otras leyes vigentes. Todos los derechos reservados. La venta, la fabricación o el uso no autorizados pueden acarrear sanciones civiles y penales.

Fecha de revisión: Enero de 2022

En los Estados Unidos: **1.855.6.AXALTA**
axalta.us

En Canadá: **1.800.668.6945**
axalta.ca

