


Standocryl® 2K Negro mate Rally









Información sobre pedidos:

1 litro	2K Negro mate Rally	020 10887
---------	---------------------	-----------



CARACTERÍSTICAS:

Capa de acabado especial 2K para acabados negro mate
Alta resistencia mecánica y química.

Proceso de trabajo: Recubrimiento especial de proporción 3:1	
Sustratos:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pintura lijada y templada ✓ Rellenos Standox 2K ✓ Selladores Standox 2K
	Para conocer información sobre la preparación del sustrato, consulte el sistema de pintura Standox S1!
	Proporción de 3:1 con endurecedores Standox 2K (05-15, 15-25, 20-30, 25-40, 30-45) vida útil 6 horas /68 °F (20 °C)
	0-10% de diluyente Standox 2K 15-17 s/DIN 4 mm/68 °F (20 °C) 35s/ ISO 4 mm
	1,3 - 1,4 mm 2 capas = 2,0-2,4 mil (50-60 micras) Consulte al fabricante de la pistola y la legislación local vigente para conocer las recomendaciones de presión de pulverización adecuadas.
	1,2 - 1,3 mm 2 capas = 2,0-2,4 mil (50-60 micras) Consulte al fabricante de la pistola y la legislación local vigente para conocer las recomendaciones de presión de pulverización adecuadas.
	5-10 min/68 °F (20 °C) Deje orear entre capa y capa de manera que pueda pasar el dedo sin dejar marcas.
	Deje secar al aire libre durante la noche/68 °F (20 °C) o durante 25 min con el panel a una temperatura de 140 °F (60 °C)
	Onda corta 8-12 min Onda media 12-14 min (consulte el Sistema de pintura S9)

OBSERVACIONES TÉCNICAS IMPORTANTES:

- Los endurecedores y diluyentes rápidos pueden aumentar la viscosidad y acortar la vida útil.
- En las zonas de California, este producto se puede usar con endurecedores **Standex 2.1**. La proporción de mezcla se mantiene en 3:1 + 0-10%.
- Antes de la aplicación, realice siempre una pulverización para verificar la coincidencia de color y el nivel de brillo.
- Se puede agregar plastificante **Standex 2K (15260)**. Los niveles de brillo serán más altos si se mezcla con plastificante 2K. Proporción de mezcla:

2K Negro mate Rally Plastificado		
3	+15%	:1
2K Standocryl	Plastificante 2K	Endurecedor

OBSERVACIONES LEGISLATIVAS IMPORTANTES:

- Consulte el gráfico mural sobre COV correspondiente para garantizar el cumplimiento en su zona. Los valores que se muestran a continuación son en estado "listo para pulverizar".

Todos los valores son en estado listo para pulverizar

COV Máx. (LE): 573,7 g/l (4.8 lbs./gal)
 COV Máx. (AP): 573,3,2 g/l (4,8 lbs./gal)
 % prom. de peso por gal.: 9,028 lbs./gal
 % prom. de peso de part. volátiles: 53,05%
 % prom. de peso de solventes exentos de COV: 0%
 % prom. de peso de agua: 0,058%
 % prom. de vol. de solventes exentos de COV: 0%
 % prom. de vol. de agua: 0,063%
 Punto de oreo: Ver ficha técnica
 Cobertura teórica: 577,065 pies cuadrados/galón a 1 mil

- **Solo para uso industrial en manos de pintores profesionales capacitados. No está destinado a la venta ni al uso del público en general. Antes de usar, lea y siga todas las precauciones que figuran en la etiqueta y la ficha técnica de materiales. Si se mezcla con otros componentes, la mezcla conllevará los peligros de todos los componentes. Los materiales de pintura listos para usar que contienen isocianatos pueden causar la irritación de los órganos respiratorios y reacciones de hipersensibilidad. Ninguna persona asmática, que sufra de alergias o que tenga antecedentes de problemas respiratorios deberá trabajar con productos que contengan isocianatos. No lije, corte con llama ni suelde el recubrimiento en seco sin un respirador purificador de aire aprobado por NIOSH con filtros de partículas o ventilación adecuada y guantes.**
- Los resultados analíticos que figuran en este documento no constituyen una garantía de las características específicas del producto o de la idoneidad del producto para un propósito específico. Todos los productos se venden de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta. Por la presente renunciamos a todas las garantías y declaraciones, explícitas o implícitas, respecto de este producto, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. Este producto está protegido por la ley de patentes, la ley de marcas registradas, la ley de derechos de autor, los tratados internacionales y/u otras leyes vigentes. Todos los derechos reservados. La venta, la fabricación o el uso no autorizados pueden acarrear sanciones civiles y penales.

En los Estados Unidos:
1.855.6.AXALTA
standox.us

En Canadá:
1.800.668.6945
standox.ca

