


## Capa base Standox® sin color

| Información sobre pedidos: |                     |           |
|----------------------------|---------------------|-----------|
| 2,5 litro                  | Capa base sin color | 020 16150 |



### CARACTERÍSTICAS:

Listo para pulverizar  
Permite una fácil mezcla de la capa base.


#### Proceso de trabajo: Difuminador de acabado uniforme: Difuminación con capa base

##### Sustratos:


- ✓ Prepare los paneles nuevos como de costumbre, consulte el Sistema de pintura S1.



Lije la zona de reparación para la aplicación de la capa base **Standox** con P800. Lije las zonas de difuminación circundantes con P1200-P1500 (en húmedo o en seco). Luego termine toda la superficie con una almohadilla dorada junto con pasa de lijado **Standohyd**® (14670). También se puede utilizar Trizact P1000. ¡Para conocer información sobre la preparación del sustrato, consulte el sistema de pintura **Standox S1**!




Pulverice 1 o 2 capas de capa base **Standox** sin color sobre todo el panel de mezcla.




Diluya la capa base **Standox** a 17s/DIN 4 mm o mezcle capa base **Standox** en una proporción de 2:1 con capa base **Standox** sin color. Reduzca la presión de pulverización a 15-25 psi (1-1,5 bar). De ser necesario, utilice la técnica de goteo.



Pulverice ligeramente las secciones de los bordes.



15-25 psi  
Técnica de goteo



Barnices **Standocryl 2K**

---

### Observaciones técnicas importantes:

- La capa base **Standox** sin color se puede mezclar con la capa base **Standox** lista para pulverizar.
- Se puede diluir hasta un 10 % con diluyente MSB si se desea un tiempo de oreo más lento.

---

### OBSERVACIONES LEGISLATIVAS IMPORTANTES:

- Consulte el gráfico mural sobre COV correspondiente para garantizar el cumplimiento en su zona. Los valores que se muestran a continuación son en estado "listo para pulverizar".

Todos los valores son en estado listo para pulverizar

COV Máx. (LE): 805,4 g/L (6,7 lbs./gal)  
COV Máx. (AP): 804,8 g/L (6,7 lbs./gal)  
% prom. de peso por gal.: 7,26 lbs./gal  
% prom. de peso de part. volátiles: 92,66%  
% prom. de peso de solventes exentos de COV: 0%  
% prom. de peso de agua: 0,095%  
% prom. de vol. de solventes exentos de COV: 0%  
% prom. de vol. de agua: 0,083%  
Punto de oreo: Ver ficha técnica  
Cobertura teórica: 87,7 pies cuadrados/galón a 1 mil

- **Solo para uso industrial en manos de pintores profesionales capacitados. No está destinado a la venta ni al uso del público en general. Antes de usar, lea y siga todas las precauciones que figuran en la etiqueta y la ficha técnica de materiales. Si se mezcla con otros componentes, la mezcla conllevará los peligros de todos los componentes. Los materiales de pintura listos para usar que contienen isocianatos pueden causar la irritación de los órganos respiratorios y reacciones de hipersensibilidad. Ninguna persona asmática, que sufra de alergias o que tenga antecedentes de problemas respiratorios deberá trabajar con productos que contengan isocianatos. No lije, corte con llama ni suelde el recubrimiento en seco sin un respirador purificador de aire aprobado por NIOSH con filtros de partículas o ventilación adecuada y guantes.**
- Los resultados analíticos que figuran en este documento no constituyen una garantía de las características específicas del producto o de la idoneidad del producto para un propósito específico. Todos los productos se venden de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta. Por la presente renunciamos a todas las garantías y declaraciones, explícitas o implícitas, respecto de este producto, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. Este producto está protegido por la ley de patentes, la ley de marcas registradas, la ley de derechos de autor, los tratados internacionales y/u otras leyes vigentes. Todos los derechos reservados. La venta, la fabricación o el uso no autorizados pueden acarrear sanciones civiles y penales.

En los Estados Unidos:  
**1.855.6.AXALTA**  
**standox.us**

En Canadá:  
**1.800.668.6945**  
**standox.ca**

